



# CARIERA ȘAPTEBANI

SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82  
mobil: +373 600 200 26

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

e-mail: carierasaptebani@gmail.com  
carierasaptebani.dr@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

Fabricat in Moldova



CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 86 din 22.01.2020  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

**PIATRA SPARTA DE CALCAR fr. 20-40 mm, GOST 8267-93**

Щебень известняковый фр 20-40 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator Grădinar SRL  
Потребитель

№ lotului 86 Cantitatea, tone \_\_\_\_\_ № facturii fiscal \_\_\_\_\_ din 22.01.2020  
партии Количество, тонн Фискальной накладной

Caracterisitici masurate Наименование показателей	Caracterisitici masurate Норма требования НД	Rezultatele încercărilor Результаты испытания		
1. Densitatea materialului, kg/m <sup>3</sup> Насыпная плотность,	-	1217,0		
2. Duritatea / Marca dupa rezistenta la sfarimare, % / kg/cm <sup>2</sup> Долговечность / Прочность (дробимость)	De la 19 pina la 24 /	22,5 / 400		
3. Rezistența la uzură / Pierderea masei, % Марка по истираемости / Потеря массы	И-2 / De la 25 pina la 35	И-2 / 27,4		
4. Conținutu de granule sfărîmițate și forma lor, %/ Grupa Содержание зерен игловатой и эластичной формы/ Группа щебня	De la 10 pina la 15 / 2	13,7 / 2		
5. Conținutul de particole prafoase și argiloase, % Содержание пылевидных и глинистых частиц	max 2	0,6		
6. Conținutul de argilă în bulgari, % Содержание глины в комках	max 0,25	0		
7. Radiologie (Aef) Bq/kg Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,	<300	6		
8. Granulozitatea, % Гранулометрический состав				
	50 mm	40 mm	30 mm	20 mm
Norma prevederilor, % Норма требования	max 0,5	Max 10,00	30-60(80)	90-100
Rezultatele încercărilor, % Результат испытания	0	9,8	44,7	96,2

Patra sparta de calcar fr.20-40 mm, corespunde cerintilor GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 20-40 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G. \_\_\_\_\_  
Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075  
e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com





# CARIERA ȘAPTEBANI

SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat in Moldova



CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 87 din 23.01.2020  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

## PIATRA SPARTA DE CALCAR fr. 20-40 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 20-40 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator Group ONE SRL

Потребитель

№ lotului 87 Cantitatea, tone \_\_\_\_\_ № facturii fiscal \_\_\_\_\_ din 23.01.2020

партни

Количество, тонн

Фискальной накладной

Caracteristici masurate Наименование показателей	Caracteristici masurate Норма требования НД	Rezultatele încercărilor Результаты испытания		
1. Densitatea materialului, kg/m <sup>3</sup> Насыпная плотность,	-	1217,0		
2. Duritatea / Marca dupa rezistenta la sfarimare, % / kg/cm <sup>2</sup> Долговечность / Прочность (дробимость)	De la 19 pina la 24 /	22,5 / 400		
3. Rezistența la uzură / Pierderea masei, % Марка по истираемости / Потеря массы	И-2 / De la 25 pina la 35	И-2 / 27,4		
4. Conținutul de granule sfărâmițate și forma lor, % / Grupa Содержание зерен игольчатой и эластичной формы / Группа щебня	De la 10 pina la 15 / 2	13,7 / 2		
5. Conținutul de particole prafoase și argiloase, % Содержание пылевидных и глинистых частиц	max 2	0,6		
6. Conținutul de argilă în bulgari, % Содержание глины в комках	max 0,25	0		
7. Radiologie (Aef) Bq/kg Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,	<300	6		
8. Granulozitatea, % Гранулометрический состав				
	50 mm	40 mm	30 mm	20 mm
Norma prevederilor, % Норма требования	max 0,5	Max 10,00	30-60(80)	90-100
Rezultatele încercărilor, % Результат испытания	0	9,8	44,7	96,2

Patra sparta de calcar fr.20-40 mm, corespunde cerintelor GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 20-40 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com





# SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat in Moldova



CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 88 din 28.01.2020  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

## PIATRA SPARTA DE CALCAR fr. 20-40 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 20-40 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator

Потребитель

Group ONE SRL

№ lotului

88

Cantitatea, tone

№ facturii fiscal

din 28.01 2020

partii

Количество, тонн

Фискальной накладной

Caracterisitici masurate Наименование показателей	Caracterisitici masurate Норма требования НД	Rezultatele încercărilor Результаты испытания		
1. Densitatea materialului, kg/m3 Насыпная плотность,	-	1217,0		
2. Duritatea / Marca dupa rezistenta la sfarimare, % / kg/cm2 Долговечность / Прочность (дробимость)	De la 19 pina la 24 /	22,5 / 400		
3. Rezistența la uzură / Pierderea masei, % Марка по истираемости / Потеря массы	И-2 / De la 25 pina la 35	И-2 / 27,4		
4. Conținutu de granule sfărîmîțate și forma lor, %/ Grupa Содержание зерен игловатой и эластичной формы/ Группа щебня	De la 10 pina la 15 / 2	13,7 / 2		
5. Conținutul de particole prafoase și argiloase, % Содержание пылевидных и глинистых частиц	max 2	0,6		
6. Conținutul de argilă în bulgari, % Содержание глины в комках	max 0,25	0		
7. Radiologie (Aef) Bq/kg Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,	<300	6		
8. Granulozitatea, % Гранулометрический состав				
	50 mm	40 mm	30 mm	20 mm
Norma prevederilor, % Норма требования	max 0,5	Max 10,00	30-60(80)	90-100
Rezultatele încercărilor, % Результат испытания	0	9,8	44,7	96,2

Patra sparta de calcar fr.20-40 mm, corespunde cerintilor GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 20-40 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

