



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>169-19C</b> <i>«18» aprilie 2019</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Bocanci cu carîmbi înalți marca „GUSTAS”, cu fețe din piele „box”, tălpi exterioare din material polimeric cu supinator, metoda de confecționare-prin lipirea și coaserea tălpii, pentru militari,*

*Mostra №1- Exemplar unic-bocanci cu carîmbi înalți, marca „GUSTAS”, model de vară 009, măr. 270, cu sigiliu ICC nr. 000150;*

*Mostra №2- Exemplar unic-bocanci cu carîmbi înalți, marca „GUSTAS”, model de iarnă 080, măr. 270, cu sigiliu ICC nr. 000151;*

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 447 p. 1.4.18 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st-132 dr-109
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 447 p. 1.4.16 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	30 44	dr-47
2.2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 447 p. 1.4.15	GOST 9290	115	dr-139

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Înginer	<i>E. Șveț</i>	<i>E. Șveț</i>