

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»  
м. Одеса, Київське шосе, 5

**ПАСПОРТ ЯКОСТІ**  
**СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-АРМ»**  
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 32  
Дата виготовлення 06.10.24р.  
Теоретична маса М<sup>2</sup> 2.05

Маса нетто КГ \_\_\_\_\_  
Кількість М<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
Кількість рулонів ШТ \_\_\_\_\_

**ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ**

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ), не менше	14,7 (150)	15,6
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до запраймованої сталеві поверхні при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	3,5	5,0
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напустці при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	1,5	1.6
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0.08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Витримує
9.	Температура крихкості мастичного шару, °С, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °С, Дж, не менше	15	Витримує
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1.60
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0	450

Гарантійний термін зберігання - два роки з дати виготовлення.

Заключення : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ».

Начальник ВТК  Л.Л.Миронова

Дата видачі: 30.10.2024р.