

Республика Беларусь  
Концерн «Беллесбумпром»  
Республиканское производственное унитарное  
предприятие «Завод газетной бумаги»  
Республика Беларусь, 213002, Могилевская область,  
г. Шклов, ул. 1-я Заводская, д. 9

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА № 2003

Бумага газетная марки О ГОСТ 6445-74  
(СТ СЭВ 1685-87)

the Republic of Belarus  
Concern «Bellesbumprom»  
Republican Production Unitary Enterprise  
«Zavod Gazetnoy Bumagi»  
the Republic of Belarus, 213002, Mogilev region,  
Shklov, 1st Zavodskaya str., 9

CERTIFICATE OF QUALITY № \_\_\_\_\_

Newsprint grade О GOST 6445-74  
(ST SEV 1685-87)

№ и вид транспортного средства/№ and mode of transportation NSAN 659

Масса нетто/ Net weight 20100

Дата отгрузки/ Date of shipment 23.11.2018г.

| Наименование показателей/Parameters                                                                      | Норма/Normal data                  | Фактические показатели/<br>Actual data |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Масса 1м <sup>2</sup> , г/Substance, g/m <sup>2</sup>                                                    | 45 <sup>+1,5</sup> <sub>-2,0</sub> | 45,0 <sub>-2,0</sub>                   |
| Плотность, г/см <sup>3</sup> /Density, g/cm <sup>3</sup>                                                 | 0,60                               | 0,61                                   |
| Разрывная длина в машинном направлении, м/ Breaking length<br>in MD, m                                   | 3100                               | 3900                                   |
| Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направ-<br>лении, мН/Absolute tear resistance in CD, mH | 196                                | 249                                    |
| Гладкость, с/Smoothness, sec                                                                             | 50                                 | 51                                     |
| Белизна, %/Whiteness, %                                                                                  | 60                                 | 60,0                                   |
| Непрозрачность, %/Opacity of paper, %                                                                    | 95                                 | 95,5                                   |
| Сорность от 0,5 до 1,5 мм <sup>2</sup> /Dirt 0,5 – 1,5 mm <sup>2</sup>                                   | 75                                 | 27                                     |
| Влажность, %/Moisture content, %                                                                         | 8 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>      | 7,5                                    |

Мастер контрольный ОТКил/  
Inspector foreman  
личное клеймо ОТКил/  
sealing mark

(подпись/signature)

О.Н. Варенникова  
(Ф. И. О./name of signatory)