

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>254 - 23C</b> « 06 » iulie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Tricou de la trening (tricou, șorturi), din material tricotat, vopsit*


(culoarea albastru-închis) 100%PES, art.101822.332, marca „JOMA”<sup>®</sup>

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN, metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.4 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	650
3	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1	GOST 3816-81 pct. 3	1-9	1,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer -	Șveț E	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	