

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>486 - 16</b> « 10 » noiembrie 2016	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 2
		Data: 31.03.2015
		Pag. 1

**Certificat de Acreditare**  
CNARM MOLDAC  
Nr. LÎ - 016  
(31.12.2013 - 14.04.2017)



**La încercări s-au prezentat mostrele** Ștergar flaușat, „Shamrock”, dimensiuni (40 x 80) cm

**Solicitant** SA „Universcom”, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

**Producător** «Shamrock Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.», Turcia

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 buc.

**Data primirii mostrelor** 07.11.2016

**Data începerii încercării** 07.11.2016

**Mostrele prelevate de către reprezentantul SA „Universcom”**

și prezentate pe baza cererii Nr. K-52-16 din 07.11.2016

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru informație

**DN la metode de încercări** Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

**Rezultatele încercărilor**

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	Reglementarea Tehnică, pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , max	SM SR EN 12127	443,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	