

Виробник : ТОВ «ПОЛКОЛІОР», м. Кам'янське

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Емаль алкідна ПФ-115 «Comfort Home»

ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Колір: білий

Дата виготовлення 15.01.2025

Партія №0429

Вид фасування ж/т

Кількість 0,8кг-3360 шт

2,6кг-1296 шт

50кг-20 шт

| Найменування показника                                                                                      | Норма                                                                                                                                                               | Факт.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Колір плівки емалі                                                                                       | Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.                                                                       | Відпов. |
| 2. Зовнішній вигляд плівки                                                                                  | Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розпарування осипи, потьоків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шагрень. | Відпов. |
| 3. Блиск плівки (кут 60°), не менше                                                                         | 60                                                                                                                                                                  | 82      |
| 4. Умовна в'язкість з використанням лійки №6 (діаметр сопла 6мм) при температурі (23,0±0,5)°C, с., не менше | 70                                                                                                                                                                  | 96      |
| 5. Масова частка нелетких речовин, %                                                                        | 70-85                                                                                                                                                               | 81,5    |
| 6. Ступінь перетирання, мкм, не більше                                                                      | 45                                                                                                                                                                  | 36      |
| 7. Покривність у перерахунку на суху плівку, г/м <sup>2</sup>                                               | 140-240                                                                                                                                                             | 150     |
| 8. Час висихання до ступення 3 при температурі (23±2)°C, год, не більше                                     | 24                                                                                                                                                                  | 12      |
| 9. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше                                      | 2                                                                                                                                                                   | 1       |
| 10. Ударна міцність, см, не менше                                                                           | 40                                                                                                                                                                  | 50      |
| 11. Адгезія плівки, бали, не більше                                                                         | 2                                                                                                                                                                   | 1       |
| 12. Твердість покриття з використанням маятника Кеніга, с, не менше                                         | 25                                                                                                                                                                  | 28      |
| 13. Стійкість покриття при температурі (23±2)°C до статичної дії води, год., не менше                       | 2                                                                                                                                                                   | 2       |

Примітка: Допускається збільшення в'язкості емалі при зберіганні. Якщо при розведенні емалі розчинником в кількості 10% від маси емалі в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то емаль буде відповідати вимогам даних ТУ.

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. АІ (SB)): 500 g/l

Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС

Випробування проводив технолог

Погоріла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення