



SAMSUN
AKREDİTE ULUSLARARASI METAL
METROLOJİ VE KALİBRASYON
LABORATUVARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Şabanoğlu OSB Mah. Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:49/Z1
Tekkeköy/SAMSUN

SAMLAB

DS20119

02- 20

Deney Raporu
Test Report

Müşterinin adı/adresi <i>Customer Name/address</i>	: ASEL TIBBİ ALETLER A.Ş./ ASEL MEDICAL EQUIPMENT CO. INC. / Köprübaşı Mah. Selanik Cad. No:255/1 Tekkeköy/SAMSUN
İstek Numarası <i>Order No.</i>	: TN20056
Numunenin adı ve tarifi <i>Name and identity of test item</i>	: Aseltech Penset/ Forceps
Numunenin kabul tarihi <i>The date of receipt of test item</i>	: 7.02.2020
Açıklamalar <i>Remarks</i>	: Sonuçlar sadece gönderilen numuneye aittir. Numuneler laboratuvarında teslim alınmıştır. (Results belong to the sample supplied by customer. Samples are received in laboratory.)
Deneyin adı <i>Test name</i>	: Korozyon Deneyi/ Corrosion Test
Deneyin yapıldığı tarih <i>Date of Test</i>	: 7.02.2020
Raporun Sayfa Sayısı <i>Number of pages of the Report</i>	: 2

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür/Kaşe
Seal

Tarih
Date

7.02.2020

Deney Sorumlusu
Person in charge of test
ZEYNEP ECE DOĞRU

Onaylayan
Approval
NALAN YORMAZ



Tel : +90 362 266 82 42

Web: www.samlab.com.tr

e-mail: info@samlab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız sertifikalar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature are not valid



SAMSUN
AKREDİTE ULUSLARARASI METAL METROLOJİ
VE KALİBRASYON LABORATUVARI
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

SAMLAB

DS20119

02-20

Sayfa 2/Toplam 2
Page 2 of 2

DENEY SONUÇLARI / TEST RESULTS

NUMUNENİN ADI/ NAME OF TEST ITEM	SICAKLIK-NEM/ TEMPERATURE - HUMIDITY	DENEYİN YAPILDIĞI YER/ TEST PLACE	STANDART/ STANDARD
Aseltech Penset/ Forceps	22.7 C / 46 %RH	SAMLAB	TS 5172 EN ISO 13402

Deney Metodu/ Test Method

Laboratuvarımıza gelen "Aseltech Penset" malzemesinin TS 5172 EN ISO 13402 (Cerrahi ve diş hekimliğinde kullanılan el aletleri-Otoklavlamaya, korozyona ve ısıya karşı direnç tayini) standartına göre korozyon testi yapılmıştır.

Corrosion test was carried out on "Aseltech Forceps" material according to TS 5172 EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) standard.

Sonuçlar/ Results

TS 5172 EN ISO 13402 standartına göre hazırlanmış olan korozyon çözeltisinde (bakır sülfat çözeltisi) test sonucunda numune üzerinde matlaşma, bakır birikintisi görülmemiştir.

Corrosion solution (copper sulfate solution) was prepared according to TS 5172 EN ISO 13402 standard. Dulling and copper residue were not observed.

Değerlendirme/ Consideration

Olumlu/ Positive