

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 65 - 21C « 05 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
 » martie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci cu carâmbi înalți, fețe din piele „box”, tălpi exterioare din material polimeric cu supinator, metoda de confecționare-prin injectarea tălpii, pentru militari-model de vară MILITARY 151/02 Black GH(bl) 0151(bl)/3, măr. 270.*

Exemplar unic-cu sigiliu ICC nr.00119.

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ООО «Талангепром», or. Kiev, Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 03.03.2021

Data începerii încercării 03.03.2021

Data sfârșitului încercării 05.03.2021

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9005-21 din 03.02.2021 și pe baza programului Nr. V-9005-21 din 03.02.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST19137-89, „Обувь из юфть для военнослужащих. Технические условия”, GOST 14226-93 „Обувь. Нормы гибкости”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19137-89 p.1.4.20 Tab.7	GOST 9292-82	De facto	st-84 dr-81
2	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 19137-89 pct.1.4.24	GOST 9135-2004	Rezistent	st-0,5 dr-0,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 19137 -89 pct. 1.4.25		Rezistent	st-0,8 dr-0,7
3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	OST 19137-89p. 1.4.23 GOST 14226-93 pct. 4Tab. 1	GOST 9718-88	180	st-93 dr-95
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 19137-89p. 1.4.19Tab.6	GOST 9290-76	175	st-185 dr-180

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	