


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Внимание! Для обезжиривания поверхности используйте силиконовую смывку RANAL и антистатические салфетки RANAL.

Пропорции смешивания:



Шпатлевка: 100 частей по весу
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


Способ применения:



Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородного цвета. Соблюдайте необходимое количество отвердителя, рекомендуется использовать дозатор шпаклевки, чтобы получить правильные пропорции ингредиентов. Наносить при помощи шпателя слой не толще 5 мм.


Внимание! Не использовать при температуре ниже 10°C.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:



От 4 до 8 минут при температуре 20°C

Время сушки:



От 20 до 30 минут при температуре 20°C
Время сушки можно сократить, прогревая в течении 10 мин. при температуре 60°C.

Шлифование методом в сухую:



Начальная: P80-P120
Окончательная: P120-P240

Содержание летучих органических веществ (VOC):

VOC II/B/b= 250г/л, VOC = 90 г/л

Чистка инструментов:

Растворитель NITRO RANAL

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**Условия и сроки хранения:**

Хранить в тёмных и сухих помещениях вдали от огня и источников тепла.

Полиэфирная шпатлевка UNI

24 месяца при 20°C

Отвердитель

12 месяцев при 20°C.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Согласно паспорту безопасности материала для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, кг	В коробке, шт:	Общий вес коробки, кг:
00101-3	0,25kg	30	9,50
00102-3	0,5kg	16	9,70
00103-3	0,75kg	12	10,50
00104-3	1kg	6	6,90
00105-3	1,9kg	6	12,70
00106-2	3kg	6	19,60
00109-2	4,5kg	4	20,10
00107-3	5,7kg	4	24,70

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.