



науково виробниче підприємство
RIMOL
ОЛИВИ ТА МАСТИЛА

ТОВ «НВП РІМОЛ»: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги,
буд. 68/1, оф. 62, тел./факс: +38 (044) 469-45-69
ел. адреса: rimol@ukr.net, www.rimol.com.ua

П/р UA 093510050000026002403133300
в АТ «УКРСИББАНК», м. Харків, МФО 351005
ЄДРПОУ 38320673, ІПН 383206726592, ПДВ 200067731

Паспорт якості

№4 від 25.01.2024р.

Олива
RIMOL Pilan 100
ISO 100
ТУ У 19.2-38320673-006:2020

Партія №1
Маса нетто: 31,200тн
Дата виготовлення: січень 2024 року

Фізико-хімічні показники

Найменування показника	Норма згідно з НД на продукцію	Фактично	НД на метод випробувань
1. В'язкість кінематична за температури 40°C, мм ² /с	В межах 90,0-110,0	108,77	ДСТУ ГОСТ 33
2. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи	Не більше 1,0	0,19	ГОСТ 5985
3. Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	Не нижче 220	236	ДСТУ ГОСТ 4333
4. Температура застигання, °C	Не вище Мінус 28	Мінус 36	ГОСТ 20287
5. Масова частка механічних домішок, %	Не більше 0.015	Відсутність	ДСТУ ГОСТ 6370
6. Масова частка води, %	Не більше Сліди	Відсутність	ДСТУ ГОСТ 2477
7. Випробування на корозію на пластинах із міді	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917
8. Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ	Не більше 5,0	2,5	ГОСТ 20284
9. Густина за температури 20°C, кг/м ³	Не більше 910	877	ГОСТ 3900
10. Змащувальні властивості ЧКМ тертя за температури (20±5)°C - діаметр плями зношування за навантаження 196Н, мм	Не більше 0,50	0,35	ГОСТ 9490

Виробник: ТОВ «НВП РІМОЛ».

Висновок: зразок оливи «RIMOL Pilan 100» за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 19.2-38320673-006:2020 «ОЛИВИ ІНДУСТРІАЛЬНІ «RIMOL».

Гарантійний термін зберігання 5 років від дати виготовлення.

Начальник ВТК



В.П. ХМІЛЕВСЬКИЙ

