

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат П107/22710 Органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 15352 от 18.08.19

Код: ПКЦ-8.2.4-1
Ред: 1
Дата: 14.04.2016

ПОРТЛАНЦЕМЕНТ
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б

SM GOST 31108:2008




Сертификат соответствия OSR-018 П. А1334-18
ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>169</u>	Сиглос №	<u>70</u>
а/м №	<u>XVX 146</u>		<u>A 926 H3</u>

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добычи: известняка	%	21 - 35	31,0
Нормальная густота цементного теста	%	-	27,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	42,9
Начало схватывания, не ранее	мин	75	175
Конец схватывания	мин	-	225
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более	%	3,5	2,33
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0074
Тепловая эффективность активных веществных регионов/килов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.



Начальник испытательной лаборатории

Могильникова Т.В.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЛН» аккредитована на соответствие требованиям Национального центра по аккредитации МОЛДАС Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Молдова, 5500, с.Рыбница, ул. Запорожца, 1