

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9322

Дата изготовления и номер партии: 05.11.2019 СН-191105

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil CH-1 Truck SHPD SAE 15W-40 API CH-4/CG- 4/CF-4/CF/SJ
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	13,53	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	110,09	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	120,84	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	7,5	9,2	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	885,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	230	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-38	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 230	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТУ ВУ 690655557.011-2012 и ТР ТС 030/2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская