

## Grund G3500 EPOXI

### Grund epoxidic cu uscare rapida, bicomponent pentru metal

**Aplicare in exterior**

**Aplicare in interior**

#### UTILIZARE:

- Produsul **G 3500** se foloseste ca grund in medii atmosferice cu agresivitate medie sau ridicata;
- Ca acoperire intermediara sau finala in sisteme epoxidice pentru medii cu corozivitate medie sau ridicata;
- Ca acoperire finala unde sunt acceptate ingalbenirea sau cretarea peliculei.

#### PROPRIETATI:

Grund epoxidic, bicomponent folosit pentru protectia suprafetelor metalice (feroase), care lucreaza in atmosfera cu agresivitate medie si ridicata, in sistem cu unul din emailurile recomandate. **G 3500** este un produs pe baza de rasini epoxidice utilizandu-se numai in amestec cu intaritorul **I 3500 S**.

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>Aspect:</b>  | lichid viscos, usor tixotrop                                    | <b>Substante nevolatile (produs gata de aplicare), 125°C/1h:</b>          | <b>74 ± 1 %</b>       |
| <b>Grad de frecare (SR EN ISO 1524:2002):</b>           | 50-60 µm  | <b>Grosime film uscat recommandata (din unul sau mai multe straturi):</b> | 100 µm                |
| <b>Reglare viscozitate, cu D 309 NEW:</b>               | 0 – 5%, pensulare, roluire<br>5-10% pulverizare cu aer la rece. | <b>Intaritor I 3500 S :</b>   | 16g I3500S/100g G3500 |
| <b>Aderenta pe grila de 2 mm: (SR EN ISO 2409-2003)</b> | 2   |   |                       |

**CONSUM:** cca 7.4 m<sup>2</sup>/L amestec/ strat de 100 µm. Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

**USCAREA:** 1.5 ore la atingere; reticulare completa in 7 zile.

#### MOD DE APLICARE:

**Conditii de aplicare:** Aplicati pe suprafete curate si uscate, la temperaturi mai mari decat cea a punctului de roua, pentru a evita aparitia condensului. A se utiliza numai in spatii unde temperatura mediului este mai mare de 10 °C. In timpul aplicarii si uscarii produsului in spatii inchise este necesara asigurarea unei ventilatii adekvate.

Se recomanda ca temperatura produsului sa fie intre 15 si 25 °C. Dilutia acestuia poate fi necesara in cazul aplicarii folosind utilaje cu furtunuri foarte lungi sau/si la o temperatura a vopselei mai mica de 15 °C. Aceasta conduce la obtinerea unei pelicule mai subtiri si timp mai mare de uscare.

**Pregatirea suportului:** Este important ca suprafata sa fie perfect curata si uscata pentru a asigura aderenta la suport si intre straturi.

- **Metal nou:** Sablare abrazivă conform Sa 2½ (ISO 8501-1: 2007). Pentru o protecție temporară, dacă este necesar, folosiți un grund adekvat. Suprafata trebuie să fie curată de impurități și uscată, specific suportului, înainte de acoperirea finală.
- **Mantenanta:** Suprafata trebuie să fie bine curată de ulei și alte impurități cu agenti de curătare adekvati; Sarurile și alți contaminanți vor fi îndepărtati prin spalare cu apă, la presiuni înalte. Toata rugina va fi îndepărtată prin sablare sau prin curătare cu materiale abrazive adekvate. Suprafata va fi complet uscată la momentul aplicării grundului.

**Pregatirea produsului :** Produsul, fără eventuale impurități, omogenizat, se combina și se amestecă cu întăritorul, respectând strict raportul **G3500/I3500** gravimetric (**100/16**) sau volumetric (**4:1**). Dupa 10 minute de pre-reactie la 20°C, se diluează cu diluant D309 NEW, în funcție de metoda de aplicare. Timpul de viață al amestecului, la 20°C, este de o ora și jumătate.

**Aplicarea produsului :**

**Grundul G3500** se aplică direct pe suport în 1-2 straturi, grosime film uscat 60- 100 µm/strat, (în funcție de cerința clientului) :

- **pensulare, roluire:** se aplică primul strat ~ 100-140 µm pelicula uscată (aprox 60- 100 µm uscată); al doilea strat la 24 ore după uscarea primului strat.
- **pulverizare airless** aplicare ud/ud 2 straturi de grosime 100-140 µm pelicula uscată.
- **pulverizare cu aer:** grosime film uscat 45-60µm.

**AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

**Ambalare:** ambalaje metalice de 25 kg;

**Depozitare:** în spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii, la temperaturi de 5-35°C.

**Termen de valabilitate:** 12 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și pastrare.

**MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:**

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice sau uneltelelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie
- prezenta surselor de foc deschise
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasale
- ingerarea produse

Stingere incendii: CO<sub>2</sub>, spuma chimică, nisip.

Apa se utilizează numai pentru protecție prin racire.

Punct de inflamabilitate: sub 21°C.