

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Către **IMSP „Spitalul Clinic Bălți”**

3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Decebal, 101

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Prin prezenta, Mereacre Serghei, administrator al SRL ”Grafic Design”, declar pe propria răspundere că produsele care vor fi livrate conform oferta la licitatia Nr. ocds-b3wdp1-MD-1765794576542 din 15.12.2025 vor fi calitative și în conformitate cu standardele prevăzute în specificația tehnică solicitată de către IMSP Spitalul Clinic Bălți.

De asemenea, noi atașăm Certificatele de calitate la materiile prime cumpărate.

Prezenta declarație este valabilă până la data de finalizare a contractului de achiziție.

Data completării 22.12.2025

Cu stimă,



Semnat:

Nume/prenume: Mereacre Serghei

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice: SRL ”Grafic Design”

Продавец
ОАО "Кондопога"
Промышленная ул., д. 2
Республика Карелия, Кондопога, 186220
телефон 3-65-00, 7-92-85, телетайп: 165882
Факс: 3-60-83 (814-51)
Грузополучатель _____

Транспортный документ № _____
Дата отгрузки _____
Вагон № (др. тран. сред.) _____

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ



Reg. No. RU-Q01017



Reg. No. RU POC RU.ИСО9.К01017

система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на газетную бумагу массой 45г/м²
ГОСТ 6445-74

Наименование показателей	Нормы ГОСТа	Результаты испытаний
	Марка А	
Масса бумаги площадью 1м ² , г	43-46,5	Соотв.
Разрывная длина в машинном направлении, м	3500	Соотв.
Соппротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	200	Соотв.
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин	70-170	Соотв.
Белизна (Эльрефо 3000, соответствует стандарту ИСО), %, не менее	-	Соотв.
Непрозрачность (Эльрефо 3000, соответствует стандарту ИСО), %, не менее	92	Соотв.
Влажность, %	6-10	Соотв.

Директор по качеству

Пахомов К.А.

“26” июня 2012г.

Республика Беларусь
Концерн «Беллесбумпром»
Республиканское производственное унитарное предприятие
«Завод газетной бумаги»
Республика Беларусь, 213010, Могилевская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, д. 9

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА № 2730
Бумага газетная марки О ГОСТ 6445-74

№ и вид транспортного средства _____.

Масса нетто 8028.

Дата отгрузки 22.01.2021.

Наименование показателей / Values	Норма	Факт. показатели Actual value
Масса 1 м ² , г / Substance, g/m ²	45 ^{+1,5} _{-2,0}	45 ^{+1,5} _{-2,0}
Плотность, г/см ³ / Density, g/cm ³	0,60	0,60
Разрывная длина в машинном направлении, м / Breaking length of paper, m	-	3900
Абсолютное сопротивление раздиранию в попер. направлении, мН / Tear resistance in CD, mH	196	231
Гладкость, с / Smoothness, sec	50	52
Белизна, % / Whiteness, %	60	60
Непрозрачность, % / Opacity of paper, %	95	95
Сорность от 0,5 до 1,5 мм ² / Dirt 0.5 - 1.5 mm ²	75	49
Влажность, % / Moisture content, %	8 ⁺² ₋₁	8,7

ОТК и Л Баковец А.В.

подпись мастера контрольного ОТК и Л

личное клеймо ОТК и Л



UPM FINESSE GLOSS

Consistently high quality, realistic printing results and vibrant images. Use UPM Finesse when you want to impress your readers. Main end-uses for UPM Finesse are magazines, prestigious catalogs and advertising materials.

UPM FINESSE GLOSS :

Category:	Sheet fed offset papers
Grade:	Woodfree coated (WFC)
End use:	Advertising material, Annual reports, Books, Brochures, Catalogues, Direct mailing, Magazine covers, Magazines, Newspaper supplements
Finish:	Gloss
Furnish:	Hardwood and softwood sulphate pulp, Northern softwood kraft pulp
Printing Method:	Sheet fed offset
Format/Size:	Sheets
Wrapping:	Strong kraft paper, Strong moisture proof polyethylene laminated kraft paper
Certificates and Labels:	94/62 EC Heavy Metal Certificate, BfR Food Certificate, EMAS, EN 71/3:1988 D Safety of Toys, EU Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, PEFC Chain-of-Custody, Permanent Paper ISO 9706
Note:	FSC® and PEFC™ on request but subject to availability Energy Management System ISO 50001 in place at Nordland Mill. We have changed into another measurement system, which causes changes in the technical target values. The change does not have any effect on product quality.

TECHNICAL TARGET VALUES

Basis Weight (ISO 536) (g/m²)	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	135.0	150.0	170.0	200.0	220.0	250.0	270.0	300.0	350.0
Thickness (ISO 534) (µm)	59.0	67.0	72.0	85.0	96.0	100.0	111.0	128.0	148.0	182.0	184.0	235.0	225.0	270.0
Bulk (ISO 534) (cm³/g)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.83	0.75	0.87	0.75	0.77
Brightness D65 (ISO 2470-2) (%)	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
CIE Whiteness (%)	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Opacity ISO (2471) (%)	91.0	91.0	92.0	94.0	95.0	95.5	97.0	97.5	98.3	99.0	99.0	99.5	99.6	99.8
Gloss Hunter (ISO 8254-1) (%)	65.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	70.0	72.0	70.0	72.0	72.0
Gloss Lehmann (ISO 8254-2) (%)	68.0	73.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	72.0	75.0	72.0	75.0	75.0
Smoothness PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

We have changed into another measurement system, which causes changes in the technical target values. The change does not have any effect on product quality.

Please note: Technical values are informative and subject to production variations