

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-АРМ»

ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 34

Маса нетто кг _____

Дата виготовлення 16.10.24р.

Кількість м² _____

Теоретична маса м² 2,05 кг.

Кількість рулонів шт _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (кгс/см ²), не менше	14,7 (150)	15,6
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до зашпальованої сталеві поверхні при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	3,5	5,0
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напущці при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	1,5	1,6
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0,08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Витримує
9.	Температура крихкості мастичного шару, °С, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °С, Дж, не менше	15	Витримує
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 ± 0,1 2,1 ± 0,1	1,6
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0 75 ± 3,0	150

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» та ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні»

Начальник ВТК *Л.Д.Миронова*

Дата видачі 24.01.2025



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ЧАО «ОДЕССКИЙ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ЛЕНТА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БИЗОМ-АРМ» ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партии № 34

Дата изготовления 16.10.24р.

Теоретическая масса м² 2.05 кг.

Масса нетто кг _____

Количество м2 _____

Количество рулонов шт _____

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ У 23.9- 00291411- 021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид ленты	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений
2.	Внешний вид рулона	Цилиндрической формы с ровными торцами	Цилиндрической формы с ровными торцами
3.	Прочность при разрыве, МПа, (кгс\см2) не меньше	14,7 (150)	15,6
4.	Относительное удлинение при разрыве, %не меньше	200	225
5.	Адгезия ленты к запраймированной стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	3,5	5.0
6.	Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	1,5	1,6
7.	Водопоглощение за 24 часа, %не больше	0,1	0,08
8.	Диэлектрическая цельность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении, 5 кВ\мм толщины защитного покрытия	Отсутствие пробоя	Выдерживает
9.	Температура хрупкости мастичного слоя, С,	Минус 5	Выдерживает
10.	Прочность при ударе (в составе конструкции) при температуре +20 С, Дж, не меньше	15	Выдерживает
11.	Общая толщина ленты, мм, не меньше	1,6+ 0,1 2,1+ 0,1	1,6
12.	Ширина ленты, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0 75 ± 3,0	150

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Заключение: Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ» отвечает требованиям ТУ У 23.9-00291411:2016 «Конструкция антикоррозийная битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ» и ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводы стальные магистральные»

Л.Л.Миронова

Дата выдачи : 24.01.2024 г.



--- конец документа

Достоверность перевода гарантируем.

Наталья СЕДИНКИНА

Владелец: «НАФТОГАЗБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» LLC

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-АРМ»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 30

Дата виготовлення 04.09.24р.

Теоретична маса M^2 2.05

Маса нетто кг _____

Кількість M^2 _____

Кількість рулонів шт _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (кгс/см ²), не менше	14,7 (150)	15,6
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до запраймованої сталеві поверхні при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	3,5	5,0
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напустці при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	1,5	1.6
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0.08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Витримує
9.	Температура крихкості мастичного шару, °С, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °С, Дж, не менше	15	Витримує
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1.60
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 75 ± 3,0	225

Гарантійний термін зберігання - два роки з дати виготовлення.

Висновок : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ».

Інженер ВТК І.Л.Миронова

Дата видачі: 27.12.2024р.



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ЧАО «ОДЕССКИЙ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Одесса, Киевское шоссе, 5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ЛЕНТА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БИЗОМ-АРМ» ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партии № 30

Дата изготовления 04.09.24р.

Теоретическая масса м² 2.05 кг.

Масса нетто кг _____

Количество м2 _____

Количество рулонов шт _____

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ У 23.9- 00291411-021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид ленты	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений
2.	Внешний вид рулона	Цилиндрической формы с ровными торцами	Цилиндрической формы с ровными торцами
3.	Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см2) не меньше	14,7 (150)	15,6
4.	Относительное удлинение при разрыве, %не меньше	200	225
5.	Адгезия ленты к запыленной стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	3,5	5.0
6.	Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	1,5	1,6
7.	Водопоглощение за 24 часа, %не больше	0,1	0,08
8.	Диэлектрическая целостность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении, 5 кВ\мм толщины защитного покрытия	Отсутствие пробоя	Выдерживает
9.	Температура хрупкости мастичного слоя, С,	Минус 5	Выдерживает
10.	Прочность при ударе (в составе конструкции) при температуре +20 С, Дж, не меньше	15	Выдерживает
11.	Общая толщина ленты, мм, не меньше	1,6+ 0,1 2,1+ 0,1	1,6
12.	Ширина ленты, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 75± 3,0	225

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Заключение: Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ» отвечает требованиям ТУ У 23.9-00291411:2016 «Конструкция антикоррозийная битумно-полимерная «БИЗОМ» и ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводы стальные магистральные»

Дата выдачи : 27.12.2024 г.

Начало документа

Достоверность перевода гарантируем.

Наталия СЕДИНКИНА

В.о. директора «АFTOGAZBUDMECHANIZACIYA» LLC



ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

ГРУНТІВКА (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»

ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії №8

Маса нетто кг _____

Дата виготовлення 15.11.2024р.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411- 021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Однорідна рідина чорного кольору	Відповідає
2.	Умовна в'язкість по ВЗ-4 при температурі +20 °С, с	25±10	25
3.	Масова доля нелетких речовин, %	Не менше 20	20

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» відповідає вимогам
ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна
бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» та ДСТУ 4219-2003
"Трубопроводи сталеві магістральні".

Начальник ВТК  Л. Л. Миронова

Дата видачі: 24.01.2025р.



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ЧАО «ОДЕССКИЙ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Одесса, Киевское шоссе, 5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ГРУНТОВКА (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партии № 8

Масса нетто кг _____

Дата изготовления 15.11.2024 р.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ У 23.9- 00291411- 021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Однородная жидкость черного цвета	Соответствует
2.	Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре +20°C	25±10	25
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не меньше 20	20

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Заключение: Грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» отвечает требованиям ТУ У 23.9-00291411:2016 «Конструкция антикоррозийная битумно-полимерная «БИЗОМ» и ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводы стальные магистральные».

Начальник ОТК

Дата выдачи : 24.01.2025 р.



--- конец документа

Достоверность перевода гарантируем.

Наталия СЕДИНКИНА
В.п.о. директора «НАТ TOGAZBUDMEHANIZACIYA» LLC