


CMACCentrul de
Metrologie
Aplicată și
CertificareCENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR
PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII
mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A,
tel. 022 520 003 tel/fax: 022 554 228 mob: 067 663 658**Raport de încercări**
Nr. 361 din 20.12.2019

Numele solicitantului	SA "Drumuri Căușeni"
Adresa solicitantului	or. Căușeni, str. Tighina 2a
Nr. contractului	nr. 28 din 08 iulie 2019
Cererea nr. 275 din 06.12.2019 Numărul de laborator al probei	361
Standardul de referință	GOST 8736-93,
Metoda de încercări utilizată	GOST 8735-88
Obiectele încercate și starea lor	Nisip natural cu sare 50% Probele prelevate și prezentate de client
Numărul și data eșantionării	Act de prelevare din 06.12.2019
Locul eșantionării	Depozit
Condiții de mediu la momentul eșantionării	--
Data primirii obiectelor de încercat	06.12.2019
Procedura de eșantionare utilizată	--
Condițiile de mediu	Temperatura aerului 23 °C, Umiditatea mediului 55 %
Echipeamente de încercări utilizate	balanța electronică tip KERN EW 6200 – 2 NM, etuvă, set de site standard
Data începerii efectuării încercărilor	06.12.2019
Data terminării încercărilor	20.12.2019

NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea LÎ.
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor

CMACCentrul de
Metrologie
Aplicată și
CertificareCENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR
PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII
mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A,
tel. 022 520 003 tel/fax: 022 554 228 mob: 067 663 658

Raport de încercări Nr. 361 din 20.12.2019

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor	DN p/u Metoda de încercări, GOST 8735-88	U/m	nr/si te	Cerințele tehnice GOST 8736-93	Date reale	
					parțial	totale
Densitatea în vrac	p.9.1	-	-	-	1,76	
Conținutul de particole prăfoase și argiloase prin metoda spălării (< 0,05)	p.5	%	-	max 5,0	51,16	

Executori încercări:
Specialist principal

Zaghinailova G.

Șef LÎ

Onuță Elena



/semnătura/

/semnătura/

Nota 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului

Nota 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu*

Nota 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **

NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea LÎ.
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor