

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯМ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЛОАРЕ»

г.Бендеры, ул.Коммунистическая, 181 тел.2-86-43,4-90-30

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №ГОСТ ПМР.02.КН.51.ЛК.0757 ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017Г.

Протокол испытаний № 2

От 29.07.2020г.

Наименование продукции

Обувь

Цель испытания

Соответствие продукции НД

Климатические условия
при проведении испытаний

Т-22,0
Влажность -64%

Исп. Директор



М.К.Финкельзон

Протокол №2

От 29.07.2020г.

Испытания обуви производства ОАО «Флоаре»

Характеристика продукции: **Обувь повседневная** (Сапоги женские : *натуральная кожа + подкладка евромах, подошва ТЭП*), метод крепления — клеевой.

НД на продукцию: **ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия.»**

Код ОПК: 88 0000

Перечень испытательного оборудования и средств измерений:

Наименование, тип, заводской номер	Предел измерений
Разрывная машина «ИР 5074-3»	0...3кН
Толщиномер индикаторный «ТН25-100-01, №37575»	0...25мм
Весы лабораторные «ВЛКТ-500-М, № 112»	0...500г
Линейка измерительная металлическая №24	0...150мм

Результаты испытаний:

№ образца Мод.5134300599 Сапоги женские	Наименование контролируемых показателей, единица измерения	Наименование НД (ГОСТ) на методы испытаний	Нормируемое значение показателя	Фактическое значение показателя
1 пара	Прочность крепления подошвы (Н/см)	9292-82	не менее 46	49,0
1 пар	Масса (г)	28735-2005		470,0
1 пара	Норма прочности ниточных швов соединения деталей (Н/см) верха	9290-76	Не менее 90	95,0

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения ОАО «Флоаре»


Заключение: **Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод распределения массы» и ГОСТ 9290-76**

«Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединений деталей верха»

Заключение: нарушения требований НД по нормируемым показателям при проведении испытаний не установлены (в пределах нормы).

Аттестат аккредитации № ГОСТ IMP.02.KH.51.LK.0757

Исполнитель: зав. лабораторией
Физико-механических испытаний



С.И.Шатран

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯМ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЛОАРЕ»

г.Бендеры, ул.Коммунистическая, 181 тел.2-86-43,4-90-30

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №ГОСТ ПМР.02.КН.51.ЛК.0757 ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017Г.

Протокол испытаний № 3
От 29.07.2020г.

Наименование продукции

Обувь

Цель испытания

Соответствие продукции НД

Климатические условия
при проведении испытаний

Т-22,0
Влажность -64%

Исп. Директор



М.К.Финкельзон

Протокол №3

От 29.07.2020г.

Испытания обуви производства ОАО «Флоаре»

Характеристика продукции: *Обувь повседневная* (Туфли женские : *натуральная кожа + подкладка натуральная кожа, подошва - Тунит*), метод крепления — клеевой.

НД на продукцию: *ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия.»*

Код ОИК: 88 0000

Перечень испытательного оборудования и средств измерений:

Наименование, тип, заводской номер	Предел измерений
Разрывная машина «ИР 5074-3»	0...3кН
Толщиномер индикаторный «ТН25-100-01, №37575»	0...25мм
Весы лабораторные «ВЛКТ-500-М, № 112»	0...500г
Линейка измерительная металлическая №24	0...150мм

Результаты испытаний:

№ образца Мод.6001000501 Туфли женские	Наименование контролируемых показателей, единица измерения	Наименование НД (ГОСТ) на методы испытаний	Нормируемое значение показателя	Фактическое значение показателя
1 пара	Прочность крепления подошвы (Н/см)	9292-82	не менее 45	48,0
1 пар	Масса (г)	28735-2005		225,0
1 пара	Норма прочности ниточных швов соединения деталей (Н/см) верха	9290-76	Не менее 90	101,0

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения ОАО «Флоаре»

Заключение: *Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод распределения массы» и ГОСТ 9290-76*

«Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединений деталей верха»

Заключение: нарушения требований НД по нормируемым показателям при проведении испытаний не установлены (в пределах нормы).

Аттестат аккредитации № ГОСТ Р ИР.02.КН.51.ИК.0757

Исполнитель: зав. лабораторией
Физико-механических испытаний



С.П.Шатран