



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020Nr. 24231950 25.08.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/B - LL 32.5R



OCpr-029



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
175	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	19.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.5
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	140
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.74
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.0395
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.9
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificat de Constanta Performantei Nr. 00001 din 24.02.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LÎ -085 valabil pînă la 8 mai 2024

Numărul vagonului / autocamionului : ATA 198 25,6

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Vălculești 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel.: (+373) (254) 55 500 Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 1003606056217
Capita socială: 445000000.00Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

LafargeHolcim