



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

august 2019

La încercări s-au prezentat mostrele Încălțăminte cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric,
metoda de confecționare-prin lipire/coaserea tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, model 706,
art.19C1, măr.270, marca „GARSING”

Solicitant SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ИВП «АКТИВ ШУЗ» Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 05.08.2019

Data începerii încercării 05.08.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza
raportului Nr. M-8348-19 din 05.08.2019 și pe baza programului Nr. M-8348-19 din 05.08.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 447-81 „Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. ТУ”, GOST 19137-89
„Обувь из юфть для военнослужащих. Технические условия”,

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления
подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Метод определения общей
и остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения
гибкости», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей
верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilei prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19137p. 1.4.20 Tab.7	GOST 9292	25	dr-66
2	Deformarea a bombeului, mm, max - absolută, mm, max	GOST 19137p. 1.4.25	GOST 9135	De facto	dr-10,1
3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 447 p.1.4.18 GOST 19137p. 1.4.23 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	125	dr-107
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 19137p. 1.4.19 Tab.6 GOST 447 p. 1.4.15 tab. 7	GOST 9290	175 115	dr-289

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	