

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 0127

Емаль ЕП - 547
ТУ У 20.3-38484110-002:2018

Колір	Червоно-коричневий	RAL	Тара	відро металеве	
Партія	№ 0097		Маса нетто	2050 кг	
Дата виготовлення	18	02	2025р	Кількість місць	41

Показники якості

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НТД	Фактичні показники
1	Колір плівки емалі	Повинен відповідати встановленим зразкам кольорів	відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки емалі	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну, гладку глянцеву поверхню, без сторонніх механічних домішок. Допускається наявність оспин.	відповідає
3	Умовна в'язкість на віскозиметрі типу ВЗ-4 при $t 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, с,	65-120	104
4	Масова частка нелетких речовин, %, не менше	60	65
5	Час висихання плівки емалі до ступені 3 при $t 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, г, не більше:	24	відповідає
6	Ступінь перетирання емалі, мкм, не більше	25	25
7	Міцність плівки емалі при ударі на приладі У-1, см, не менше	50	50
8	Еластичність плівки емалі при згинанні мм, не більше	3	3
9	Адгезія плівки емалі, бали, не більше	1	1
10	Покривність плівки, г/м ² , не більше	150	відповідає
11	Життєздатність емалі після змішування компонентів при $t 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, г, не менше	7	відповідає
12	Стійкість плівки емалі, г, не менше, до дії 25% розчину кислот:		витримує
	азотної	24	
	соляної	24	
	сірчаної	24	

Висновок : відповідає вимогам ТУ У 20.3-38484110-002:2018

Гарантійний термін збереження: 6 місяців з дня виготовлення.

Зав. лабораторією

ТОВ КОМПАНІЯ
СТАНДАРТ СПЕЦЕМАЛЬ
ВТК ЛАБОРАТОРІЯ №3