

# Chit rosturi FUGANmertel Nisipiu 3kg



FUGANmertel — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-6 mm be pază de ciment cu nisip fin de cuarț.

## CULOARE

20 culori.

## PROPRIETĂȚI

Plasticitate sporită;

Rezistență apă;

Aderență sporită;

Aspect fin și suprafață netedă;

Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite;

Pentru lucrări la interior.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizare pe pereți la interior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea 1-6 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment etc.

## PREGĂTIREA SUPRAFETEI SUPORT

Înainte de chituire rosturile trebuie curățate. Rosturile se vor umple cu chit conform termenilor indicați în instrucțiunea adezivului utilizat.

## PREGATIREA PRODUSULUI

Într-un vas se toarnă apă curată rece în raport de 0,25 l de apă la 1 kg de chit. Surplusul de apă influențează negativ calitatea chitului. Cantitatea necesară de chit se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu un malaxor de turație mică. Peste 5-10 minute mortarul se amestecă repetat până la omogenizarea amestecului. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.

## MOD DE APLICARE

Mortarul de chituire se aplică cu ajutorul unei spatule de cauciuc și se repartizează uniform pe toată suprafața, astfel încât să pătrundă în rosturi până la adeziv. Peste 5-10 minute surplusul de mortar de pe

suprafață se șterge cu un burete umezit cu clătire frecventă în apă curată. Depunerile uscate pot fi îndepărtate ușor cu o cârpă moale uscată peste 24 ore. Pentru a asigura o culoare uniformă a rosturilor pe aceeași suprafață se recomandă utilizarea chitului din aceeași partidă.

#### ATENȚIE!

Lucrările se efectuează temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În stare uscată, chitul de orice nuanță vizual este alb, numai la contactul cu apa, pigmentii se dizolvă, imprimând mortarului culoarea necesară. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

#### CONSUMUL NORMAL

În funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m<sup>2</sup>.

#### DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

#### TERMEN DE PASTRARE

24 luni.