

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 286 - 22 « 18 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Tricotaj pentru lenjerie de corp: №1-Pentru vară; №2-Pentru iarna.*

Solicitant SC „Iuvas”, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 0,5x1,5 m

Data primirii mostrelor 14.07.2022

Data începerii încercării 14.07.2022

Data sfârșitului încercării 18.07.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-40-22 din 14.07.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
1.2	Densitatea superficială, g/m ² -max	SM SR EN 12127:2013	152,7
2.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	49,8 50,2
2.2	Densitatea superficială, g/m ² -max	SM SR EN 12127:2013	227,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	