

Фізична особа-підприємець Слюсаренко Олександр Анатолійович

Юридична адреса:
09100 Київська обл.,
м. Біла Церква вул. Східна 6 кв. 90.90а

р/р UA 63510050000026004340176600
АТ УкрСиббанк
МФО 351005

Поштова адреса:
09108 Київська обл.,
м. Біла Церква а/с 218

ПІН 2806703258
Тел. 067 188 96 19
E-mail: gumatech@ukr.net

Для ФОП Пухальська Т.А.

ПАСПОРТ №03/04 від 19.04.2022 р.

Найменування: гума невулканізована GH 3826 ТУ У 6 00152135.040-96

Група: III-3С-12

Кількість: 70 кг (у листах або стрічкою)

Дата виготовлення: 18.04.2022 р.

Термін зберігання: 3 місяця

Режим вулканізації стандартного зразку - 155°C/ 10хв.

Фізико-механічні показники суміші:

Назва показника	Показники якості	
	вимоги НД (ТУ У 6 00152135.040-96)	фактичні показники
1. Межа міцності під час розтягу, МПа (кгс/см ²), не менше	7,8 (80)	8,2
2. Відносне подовження під час розриву, %, не менше	300	360
3. Твердість, одиниці Шора А, у межах	60 ÷ 75	70

Висновок:

Гума невулканізована GH 3826 відповідає вимогам ТУ У 6 00152135.040-96

ВТК

