



МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС

Публичное акционерное общество «Метафракс» (ПАО «Метафракс»)

г. Губаха, Пермский край, Россия, 618250
Телефон: (34248) 4 08 98, факс: (34248) 4 71 21
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru
ОКПО 00203803 ОКВЭД 20.14
ОГРН 1025901777571
ИНН/КПП 5913001268/660850001



Паспорт качества № 411
Капролон (полиамид 6 блочный)
ТУ 2224-036-00203803-2012

с изм. № 1,2,3

одобренны Российским морским регистром
судостроительства (РМРС) 29.04.2019.

Свидетельство о типовом одобрении РМРС
№ 19.19204.130 от 18.06.2019, действительно
до 18.06.2024

ПА 6 марка Б Стержень

Получатель: Молдова г. Кишинев ООО АПРОКИМИЕ
Масса нетто: 1380 кг
Количество: 801 шт.
Дата отгрузки: 19.03.2021

Результаты испытаний

Внешний вид: стержень с гладкой поверхностью без раковин, трещин от белого до кремового цвета


№ партии	Дата изготовления	Наименование показателя		
		Количество пор размером от 0,8 до 1,5 мм на поверхности продукции, шт.	Изгибающее напряжение при величине прогиба, равной 1,5 толщины образца, МПа	Сопротивление ударной нагрузке
		не более 2	не менее 80	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
133	23.02.21	2	128	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
134	24.02.21	2	128	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
847	25.12.20	2	114	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
125	19.02.21	2	123	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
24	13.01.21	2	104	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
35	19.01.21	2	107	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
28	15.01.21	2	111	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
785	03.12.20	2	121	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
29	16.01.21	2	96	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
769	25.11.20	2	109	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
787	04.12.20	2	130	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
33	18.01.21	2	105	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
99	06.02.21	2	120	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
778	30.11.20	2	108	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
120	17.02.21	2	114	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
102	08.02.21	2	122	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
32	17.01.21	2	105	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
848	26.12.20	2	100	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
126	20.02.21	2	123	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
794	08.12.20	2	122	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
770	26.11.20	2	109	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
781	01.12.20	2	125	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
27	15.01.21	2	114	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
122	18.02.21	2	114	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
123	18.02.21	2	114	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
132	23.02.21	2	126	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
135	24.02.21	2	119	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
137	25.02.21	2	119	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
129	21.02.21	2	126	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
128	21.02.21	2	123	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
131	22.02.21	2	126	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
130	22.02.21	2	126	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
127	20.02.21	2	123	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
124	19.02.21	2	123	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
117	15.02.21	2	113	Выдерживает испытание по 5.5.3.2
101	07.02.21	2	122	Выдерживает испытание по 5.5.3.2

Примечание

Рекомендации по термической и механической обработке капролона (полиамида 6 блочного) содержатся в ТУ 2224-036-00203803-2012 с изм. № 1,2,3, приложение В.

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2224-036-00203803-2012 с изм. № 1,2,3 для марки Б.

Лаборант химанализа СТК
Начальник лаборатории СТК
Комплектовщик



М. А. Будина
М.П. Тарасова
С.И. Павлова