



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 48547-21

Data emiterii

10 august 2021

Valabil până la

10 august 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune: antracit, marca "AM" (13-25) mm,
(declarat de producător: antracit, marca "AM" (13-25) mm),
lotul - 759,6 tone conform invoice nr.029/1318/1 din 14.06.2021,
data fabricării - iunie 2021, termenul de păstrare - 24 luni din data depozitării,
păstrarea: depozitul firmei (RM, or. Ocnîța, str. 50 Ani al Biruinței, 79/B).

Codul NC MD
27011110

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind.1.2.

PRODUCĂTOR

АО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ОБУХОВСКАЯ",
346311, reg. Rostov, or. Zverevo. str. Rijskaia, 13, Federația Rusă.

Codul țării
RU

FURNIZOR

DTEK Trading SA, Place Ruth-Bosiger 6, 1201, Geneva, Elveția.

CLIENT

SC TINCOMERȚ-GRUP SRL,
RM, or.Ocnîța, str.50 ani ai Biruinței 79/B, tel. 022-997-790

Codul IDNO
1006600012518

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr.7/0585 din 28.07.2021.
Raportului de încercări nr. 0281/e din 09.08.2021,
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
Raportului de evaluare nr. 7/13-ev din 10.08.2021.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Seria C nr. 005795

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Meleștiu, 22A
Tel. +(373) 79015395

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0281/e

09.08.2021

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului „TINCOMERT-GRUP” S.R.L., MD-7101, str. 50 Ani al Biruinței, 79/B, or. Ocnița

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr. 0626C din 23.07.2021, Raport de prelevare a probelor nr. 14 din 28.07.2021

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 28.07.2021

Perioada desfășurării încercărilor: 28.07.2021-09.08.2021

Data finalizării încercărilor: 09.08.2021

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AM”(13-25) mm

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulii și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	5,28 ---	-	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t ^t , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,5	-	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)		18,422 (4400)/ 13,400 (3200)	29,940 (7150)	-	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	0,76	-	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

L.Ș.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **

