



SPECIFICATII CARTON ONDULAT

Marca Carton	Rezistenta la compresiune pe cant ECT (kN/m)	Plesnire (kPa)
K3-20+B natur	3.56	457
K3-21+B albit	3.39	415
K3-21+E albit	3.56	404
K3-23+E albit	3.76	517
K3-22+B natur	4.47	556
K3-23+B natur	5.75	732
K3-23+B albit	4.96	713

Determinari / Determinations		
Metoda de testare / Testing method	Unitate de masura / Unit	Standard / Standard
Determinarea rezistentei la compresiune pe cant (ECT) / Determination of edgewise compressive strength (ECT)	kN/m	ISO 3037
Determinarea gramajului / Determination of grammage	g/m ²	ISO 536
Determinarea rezistentei la plesnire / Determination of bursting strength	kPa	ISO 2759
Determinarea grosimii / Determination of thickness	mm	ISO 534
Inercarea cutiei la compresiune (BCT) / Box compression test (BCT)	N	ISO 12048
Determinarea umiditatii unui lot / Determination of the moisture content of a lot	%	ISO 287

Toate valorile se referă la testare în condiții standard conf. ISO 187 (23°C, 50% umiditate relativă) / All values refer to a standard test condition ISO 187 (23°C, 50% RH).
Umiditatea cartonului / Board moisture content 6 - 9 %.