

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 385 - 21C « 19 » august 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL
Șveț I.
« 19 » august 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură nealbită, cu desen jacard, din 100% bumbac,*
art.61C14/37BG2/150, utilizată la fabricarea saltelelor.

Solicitant „BASATEX” SRL, rl. Anenii Noi, s. Hîrbovăț

Producător ЗАО «ТИПОТЕК» or. Tiraspol, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 17.08.2021

Data începerii încercării 17.08.2021

Data sfârșitului încercării 19.08.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-9108-21 din 11.08.2021

și programului Nr. M-9108-21 din 13.08.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,
SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:	SM 236:2004	GOST 30157.1-95		
- pe urzeală	pct. 5.2.3	GOST 30157.0-95		
- pe bătătură	GOST 29298-2005	Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0	-4,9
	pct. 4.2.7 Tab. 2		±2,0	-2,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	