

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): sîrmă din oțeluri nealiat, cu conținut de carbon redus de diametrul 8,0mm– 3 buc.

Solicitant: SRL „Metalica-Zuev” mun. Chișinău str. G. Asachi 62-22

Producător: ПАО «Арсерол Миттал Кривой Рог» Ucraina

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.436 din 09.07.2020

Scopul încercării: certificarea produsului

Prelevarea probelor conform: GOST 3282-74 - mostrele au fost prelevate de către Prisac V. expert OC „Certmatcon” SRL

Locul prelevării mostrelor: mun. Chișinău, str. Industrială 48

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.708 din 08.07.2020

Data primirii mostrei: 09.07.2020

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice:
GOST 3282-74

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:
GOST 12004-81 „Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașină pentru încercări la rupere YMM-50 certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-229/2019 din 15.03.2019;

Riglă metalică certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-422/2018 din 29.11.2018;

Șubler cu vernier tip IIII-I certificat de etalonare nr. 3.5-001/2020 din 13.01.2020.

Condițiile la efectuarea încercărilor:
Temperatura aerului + 24°C

Data începutului încercării: **10.07.2020**

Data finisării încercărilor: **13.07.2020**

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr. d/o	Sîrmă din oțeluri nealiat, cu conținut de carbon redus, (Ø - mm)	Aria sîrmei (mm ²)	Forța de curgere (kg)	Rezistența la curgere „de facto” (kg/mm ²)	Forța la rupere (kg)	Rezistența la rupere „de facto” (kg/mm ²)
1	8,0	50,3	1600	31,8	2200	43,7
2			1700	33,8	2300	45,7
3			1600	31,8	2200	43,7

Șeful CÎ ICȘC,,INCERCOM”ÎS

Executantul

Mornealo N.
/specialist/ Istrate L.



Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL,,Metalica-Zuev”
2. OC,,Certmatcon”SRL
3. CÎ,,INCERCOM”ÎS

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS este strict interzisă.