Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА **№ 606 от 5.03.26**	**Код: ПКЦ-7.8** **Ред: 3** **Дата: 15.01.2025**

CIMENT PORTLAND CEM I 42,5 R
SM SR EN 197-1:2014

OCpr -018

Certificat de constanță a performanței 018-CPR-0044

ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО. 41.31.10.57.4700

Партия №	7	**Силос №**	3
№ а/м	BPM 542/ XAS 447		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение параметра
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	**42,5 R / 42,5 Б**
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4	**0-5**	**4,5**
Предел прочность на сжатие в возрасте 2 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	**≥ 20**	**28,6**
Предел прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	**≥ 42,5 ≤ 62,5 МПа**	**61,8**
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	**Не регламентируется**	**29,0**
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-3, GOST 30744:2008	**≥ 60**	**160**
Конец схватывания	SM SR EN 196-3, GOST 30744:2008	**-**	**210**
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	**≤ 10**	**1**
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 5**	**3,7**
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 5**	**0,41**
Содержание оксида серы, (SO_3), %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 4,0**	**2,65**
Содержание хлорид-иона Cl^-, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 0,10**	**0,0040**
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	**≤ 300**	**110**

Область применения: подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения **Гарантийный срок после отгрузки 120 дней**

Начальник испытательной лаборатории _____ **Беспалько С.Д.**

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации Nr. LÎ-018 Срок действия: 24 января 2030 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца,

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА **№ 537 от 04.03.26**	**Код: ПКЦ-7.8** **Ред: 3** **Дата: 15.01.2025**

CIMENT PORTLAND CEM I 42,5 R
SM SR EN 197-1:2014

OCpr -018

Certificat de constanță a performanței 018-CPR-0044

ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО. 41.31.10.57.4700

Партия №	7	**Силос №**	3
№ а/м	AC I 206/ 0128FC		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение параметра
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	**42,5 R / 42,5 Б**
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4	**0-5**	**4,5**
Предел прочность на сжатие в возрасте 2 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	**≥ 20**	**28,6**
Предел прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	**≥ 42,5 ≤ 62,5 МПа**	**61,8**
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	**Не регламентируется**	**29,0**
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-3, GOST 30744:2008	**≥ 60**	**160**
Конец схватывания	SM SR EN 196-3, GOST 30744:2008	**-**	**210**
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	**≤ 10**	**1**
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 5**	**3,7**
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 5**	**0,41**
Содержание оксида серы, (SO_3), %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 4,0**	**2,65**
7Содержание хлорид-иона Cl^-, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	**≤ 0,10**	**0,0040**
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	**≤ 300**	**110**

Область применения: подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения **Гарантийный срок после отгрузки 120 дней**

Начальник испытательной лаборатории _____ **Беспалько С.Д.**

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации Nr. LÎ-018 Срок действия: 24 января 2030 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца,

Digitally signed by Tihon Viorica
Date: 2026.03.18 12:00:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ