

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 100 - 25 « 17 » aprilie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1 – Șosete, poliamid 78/24 den20
№2 – Șosete, poliester 75/36 den20

Solicitant CRISTA TRICOT SRL, s. Coșnița, r-nul Dubăsari

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 16.04.2025

Data începerii încercării 16.04.2025 Data sfârșitului încercării 17.04.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-30-25 din 16.04.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 ° C

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - poliamid - elasthan	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 4, 7, 8	74,2 23,9 - 1,9
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - elasthan	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7, 8	72,1 26,1 1,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>