



ИРБИТСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИНВЕСТ

ООО "Ирбитский трубный завод "Металлинвест"
Адрес: 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100-М
Юр. адрес: 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100-М
Тел: +7 (343) 312-33-73 в Уральском банке ПАО "Сбербанк России" г. Екатеринбург
Р/С 40702810816540006030 БИК 046577674
К/С 3010181050000000674 Эл. почта: ntlz@irbit.ru Сайт: ntlz.ru
Грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский трубный завод "Металлинвест" г. Ирбит, ул. Советская, д. 100 М 8(343) 312-33-73 ИНН/КПП 66760265/667601001
Грузополучатель Акционерное общество Металлторг тел. (495) 727-09-71 № алм В433УУ716

Сертификат качества № 1410(Г) от 30.07.2020 г.
На трубы стальные электросварные прямые

№ п/п	Размер трубы, мм	Кол-во шт	Масса т	Марка стали	Номер заказа	№ пакета	Группа качества	Класс точности по длине	Номера плавок	НТД	Примечание
1	ТРУБА ЭЛСВ 325*6*	6*12	3,399	20	552А	18	В	II	2034559788	ГОСТ 10705-80, 1050-88	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА
2	ТРУБА ЭЛСВ 325*6*	6*12	3,399	20	552А	6	В	II	20347110179	ГОСТ 10705-80, 1050-88	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА
3	ТРУБА ЭЛСВ 325*6*	6*12	3,399	20	540А	11	В	II	393681	ГОСТ 10705-80, 1050-88	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА
4	ТРУБА ЭЛСВ 325*6*	6*12	3,399	20	540А	12	В	II	293271	ГОСТ 10705-80, 1050-88	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА
5	ТРУБА ЭЛСВ 325*6*	6*12	3,399	20	540А	13	В	II	293271	ГОСТ 10705-80, 1050-88	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА
6	ТРУБА ЭЛСВ 325*6*	6*12	3,399	20	540А	16	В	II	293261	ГОСТ 10705-80, 1050-88	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА
ИТОГО		36	20,394								

№ п/п	Номер плавки	Химический состав в %									
		X100 C	X100 Si	X100 Mn	X100 S	X100 P	X100 Cr	X100 Ni	X100 Cu	X100 As	X1000 N
1	2034559788	18	20	43	5	11	4	3	7		51
2	20347110179	17	20	42	6	11	4	3	7	4	40
3	393681	19,0	19,0	47,0	17,0	22,0	2,0	2,0	3,0		4,8
4	293271	18	22,8	47,1	14,0	18,0	2,0	1,9	2,8		5,0
5	293261	18,0	22,0	48,0	10,0	13,0	2,0	2,0	3,0		4,5

№ п/п	Номер плавки	Толщ. стенки мм	Механические свойства									
			Предел прочности Н/мм2	Предел текучести Н/мм2	Удлинение %	Изгиб. попер. точности	Удар вязк. после м.ст. Дж/см2	Удар вязк. КСЧ t-60 Дж/см2	Удар вязк. КСЧ t-70 Дж/см2	Удар вязк. КСЧ t-20 Дж/см2	Удар вязк. КСЧ t-20 Дж/см2	Удар вязк. КСЧ t-40 Дж/см2
5	2034559788	6	445	305	35,5	УД						
5	20347110179	6	440	295	36,5	УД						
5	393681	6	485	365	33,0	КИ	АТ					
5	293271	6	480	390	30,0	КИ	АТ					
5	293261	6	495	350	31,0	КИ	АТ					



ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция полностью соответствует указанной в сертификате с НТД. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Продукция подвергнута 100% контролю качества сварного шва неразрушающим контролем.
Трубы изготовлены из листа, прошедшего 100% УЗК поверхности на сплошность на заводе изготовителя.
Труба замаркирована согласно ГОСТ 10692-2015

Контролер ОТК

