

Фирма ООО "УГМК-Сталь" и.т. Тюмень - "МЗ "Электросталь Тюмени"

Дата: 21.10.2021 г.
Взвешивание: Р 718 АЕ 774

ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2879-2006 (I-10)

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2021660993
Вид документа 3.1 (ГОСТ 7566-2018)

Исполнитель	"ТЮМЕНЬ" АО "Металлург" филиал №12 г. Тюмень
Наименование продукции	Прокат горячекатаный
И-10	

Характеристики партии

№ п/п	Номер партии	Марка стали	Класс прочности	сорт	профиль	Размеры, мм		Точность проката	Состояние поставки	Назначение (Качество поверхности)	Класс обработки поверхности	Шероховатость, мкм	Граничность по извл. анализу	количество нетов. шт.	
						Размер попер. сечения	Длина								
1	Заказ: 2021362979 (30)		Партия: 221154323												
	2106131	20	1	штр	22,00	МД 6000	В1	2ГП	IV				1	2,028	
2-3	Заказ: 2021362979 (60)		Партия: 221155852, 221155853												
	2105336	20	1	штр	27,00	МД 6000	В1	2ГП	IV				2	4,191	
4-6	Заказ: 2021362979 (110)		Партия: 221155877, 221155875, 221155876												
	2151712	35	1	штр	27,00	МД 6000	В1	2ГП	IV				3	6,113	
7-8	Заказ: 2021362979 (140)		Партия: 221156718, 221156717												
	2151721	45	1	штр	36,00	МД 6000	В1	2ГП	IV				2	4,163	
9-10	Заказ: 2021362979 (150)		Партия: 221157429, 221157428												
	2151733	45	1	штр	41,00	МД 6000	В1	2ГП	IV				2	4,243	
Итого:															
													Связки/пакеты:	10	20,740

Разлика: Всперывающая заготовка

Химический состав ковшевой пробы, %

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	As	N	Cu
1	0,20	0,45	0,20	0,009	0,008	0,10	0,12	0,21	0,008	0,010	0,328
2-3	0,20	0,17	0,20	0,009	0,010	0,10	0,14	0,23	0,008	0,009	0,312
4-6(*)	0,35	0,53	0,21	0,012	0,010	0,10	0,10	0,25	0,008	0,009	0,491
7-8(*)	0,44	0,55	0,22	0,011	0,009	0,11	0,12	0,23	0,008	0,010	0,593
9-10(*)	0,45	0,72	0,18	0,014	0,028	0,12	0,14	0,23	0,008	0,010	0,632

(*) - Химический состав в готовой металлопродукции