

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 341 - 22 « 19 » septembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi exterioare din material polimeric (cauciuc) cu glenc metalic, metoda de confecționare prin lipire-coasere tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, măr.42.*

Solicitant „GEOTER-COM” SRL, mun. Chişinău, str. G. Asachi 68/1-83

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 14.09.2022

Data începerii încercărilor 14.09.2022

Data sfârşitul încercărilor 19.09.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-67-22 din 14.09.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informarea

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea	Materia primă	Grosimea, mm	
Căpută și ştaif	Piele naturală	2,2/2,1	
Carâmbi	Piele naturală (înălțimea 21.4 cm)	2,2	
Semibranț	Carton durabil specific produsului	2	
Branț	Piele naturală	3,5	
Acoperiș de branț	Poliuretan poros acoperit cu piele artificială	6,4	
Căptușeala	Material pentru căptușire dublat cu tricotaj	0,55	
Antiglesorul	Piele naturală	1,2	
Glenc	Metalic	prezintă	
Șireturi	PES (cu 4 eghileți rigizi la capete)	4,0	
Bucle exterioare	Metal cu protecție anticorozivă		
Găici	Metal cu protecție anticorozivă		
Rezistența cauciucului la temperaturi (+50°C)	-	Suportă	
Talpa	Cauciuc	Cu protector	Fără protector
		12	6

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 341 - 22 <i>« 19 » septembrie 2022</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi exterioare din material polimeric (cauciuc) cu glenc metalic, metoda de confecționare prin lipire-coasere tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, măr.42.*

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminteii, N	GOST 9718-88	st-124 dr-122
2	Deformarea a bombeului - remanentă	GOST 9135-2004	st-1,0 dr-1,0
	Deformarea a ștaifului - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-218 dr-207
4	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134-78	st-114 dr-119

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.L.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	