



Изготовитель ООО "Черкасский завод автохимии", Украина, г. Черкассы, ул. В.Черновола 118, тел. +38 (0472) 64-24-04, 64-04-90

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 24-280\р

**Жидкость охлаждающая
низкозамерзающая марки ТА**

Партия №: 24-038-01

Дата фасовки

23.01.2024

Масса нетто, кг Указано на кани Вид и тип тары

кан п/е 9.5л

№	Название показателя	Норма	Факт	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей. Цвет соответствует образцу -эталону	Соответствует	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.3
2	Плотность при температуре 20 °С,	1.055	1,111	ДСТУ 7261:2012
3	Температура начала кристаллизации,	-40	-40,0	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.5
4	Фракционный состав:			ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.6
	Температура начала перегонки, °С, не	100	100,0	
	Фракционный состав массовая доля жидкости, перегоняемая до	60	58,7	
5	Коррозионное воздействие на металлы г/м2 сут., не больше *			ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.7
	<input type="checkbox"/> алюминий	0.1	0,09	
	<input type="checkbox"/> чугун	0.1	0,10	
	<input type="checkbox"/> сталь	0.1	0,90	
	<input type="checkbox"/> медь	0.1	0,07	
	<input type="checkbox"/> латунь	0.1	0,08	
	<input type="checkbox"/> припой	0.2	0,19	
6	Вспениваемость:			ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.8
	<input type="checkbox"/> Объем пены, см3 не больше	30	10	
	<input type="checkbox"/> Стойкость пены, с не больше	3	1,50	
7	Набухание резины, %, не больше	5	2,3	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.9
8	Водородный показатель(рН), при 20	7.5-11.0	8,8	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.10
9	Щелочность, см3 раствора КОН, не	не нормується	13,6	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 п.6.11
10	Температура застывания, °С, не выше	-25	-26,0	ТУ У 24.6-14215951-001:2010, п.6.13

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Вывод: соответствует требованиям договора №550 от 03.

Ответственный за анализ

Подпись

Контроль качества упаковки

Подпись

Печать

