

ФОРМА

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Воскресенский филиал ООО "Завод Технофлекс"
140204, Россия, г. Воскресенск, Промплощадка, 5В
Тел./факс: (495) 9562192



Voskresenskiy Branch of Limited liability company «Technoflex»
Promploschadka, 5B, 140204, Voskresensk, Russia
Tel/Fax: (495) 9562192



Наименование материала: **Мастика битумно-резиновая AquaMast (18кг)**
Material name:

ТУ 5775-064-72746455-2012 изм.1, 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА QUALITY CERTIFICATE

№ Партии	Дата Date	Количество, кг
62 786	20.03.23	3 888

Показатель Characteristic	Норма по ТУ Normal	Фактически Actually
Внешний вид/Appearance, <>		Однородная масса
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах / Mass fraction of not volatile substances, within, %	73-93	81
Условная вязкость на ВЗ-246 при 23±2 °С, не менее / Relative viscosity the viscometer VZ-04 at 23±2 °С, not less, с	10	18
Теплостойкость, не ниже, °С / Heat resistance, not lower, °С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее / The bond strength to the base, with steel, not less, МПа	0,1	0,32
Условная прочность, не менее, МПа / Nominal strength, not less, МПа	0,2	0,39
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % / Elongation at break, not less, %	100	157
Водопоглощение, по массе, не более, % / Water absorption, by weight, not more, %	2	2
Жизнеспособность / Vitality, ч	2	2
Водонепроницаемость (p=0,001МПа), в течение, не менее 72 часов / Water resistant (p=0.001 MPa), for a period of not less than 72 hours, выдерживает	Выдерживает	выдерживает
Водонепроницаемость (p=0,03МПа), в течение, не менее 10 минут / Water resistant (p=0.03 MPa), for a period of not less than 10 minutes, мин	Выдерживает	выдерживает
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее / The bond strength to the base, with concrete, not less, МПа	0,1	0,34
Гибкость на брусе, R=5±0,2мм, не выше / Flexibility on the bar R=5±0.2 mm, not above, °С	-5	-5

Заключение: Соответствует ТУ 5775-064-72746455-2012 изм.1, 2
The conclusion: Corresponds tot TU 5775-064-72746455-2012 изм.1, 2
Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления
Guaranteed shelf life of 18 months from the manufacturing date

Начальник ОТК:

Зинин И.А.

