



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 891



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Битум дорожный марки 70/100, ТУ ВУ 400091131.009-2011
СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)

Номер партии: 891

Масса нетто: 21990 тонн

Резервуар № Е-20

Взлив: 650

Дата изготовления: 26.06.2021

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение показателя по норме		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Пенетрация при 25 °С	0.1 мм	ГОСТ EN 1426 (EN 1426)	70	100	81
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ EN 1427 (EN 1427)	43	51	49.0
3	Индекс пенетрации		Приложение А СТБ EN 12591 (EN 12591)	-1.5	+0.7	-0.2
4	Температура хрупкости по Фраасу	°С	ГОСТ EN 12593 (EN 12593)		-10	-20
5	Стойкость к затвердеванию при 163 °С :		ГОСТ EN 12607-1 (EN 12607-1)			
	- остаточная пенетрация	%		46		73
	- увеличение температуры размягчения	°С			9	4.4
	- изменение массы (абсолютное значение)	%			0.8	0.17
6	Динамическая вязкость при 60 °С	Па·с	ГОСТ EN 12596 (EN 12596)	90		291
7	Кинематическая вязкость при 135 °С	мм²/с	ГОСТ EN 12595 (EN 12595)	230		350
8	Температура вспышки	°С	СТБ ISO 2592 (ISO 2592)	230		306
9	Растворимость	%	ГОСТ EN 12592 (EN 12592)	99.0		99.90

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009).

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

Температура кристаллизации, °С, (ASTM D 938) - 75


Плотность при температуре 70 °С, г/см³, (EN ISO 12185) — 0.988

Индекс пенетрации (пенетрация) при температуре 25 °С (метод иглы) (EN 1426) - 81


Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Копия паспорта верна

Оператор ЭВМ Новик М.М. 

Ст.лаборант 

Хорошавина Е. Г.



Дата выдачи паспорта:

26.06.2021