

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 18 - 17 « 01 » februarie 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1



APROB
 Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

 Ștef I.
 » februarie 2017

La încercări s-au prezentat mostrele Ciorapi: №1 – Lână + sintetica;

№2 – bumbac

Solicitant „Deniadi” SRL, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 14/2, ap.40

Producător №1 – Turcia; №2 – Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 30.01.2017

Data începerii încercării 30.01.2017

Mostrele prelevate de către reprezentantul „Deniadi” SRL

și prezentate pe baza cererii Nr. K-4-17 din 30.01.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), GOST 4659-79 «Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril - bumbac	GOST 4659 Reglementarea Tehnică, pct. 8	7,9 75,5 16,6
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	Reglementarea Tehnică, pct. 7	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ. Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	

