

Raport de încercări
Nr. 067/13 din 28.10.2021

Agentul economic

Solicitant
Denumirea produsului
Producător
Documente de însoțire
Prezentat de către
Cantitatea/masa probei
Numărul de laborator al probei
Data recepției
Data încercărilor
Documente normative
Scopul încercărilor
Condițiile de încercare
Echipamentul folosit pentru
încercări

SRL "Madeco Prim", str. Calea Moșilor, 40,
mun. Chișinău, Republica Moldova
OC CertMatCon
Spuma poliuretan, silicon
ABC Kimya Sa. Ve Dis Tic.A.S. , Turcia.
Cererea Nr. 067 din 27.10.2021
Guțu Maria - Expert OC CertMatCon
1,0 kg
067-13
27.10.2021
28.10.2021
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
—
U=73%, T= 23.4 C°
Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. BY 01 502-48 din 27.008.2021)
Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.28
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.97
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	131	58.8
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	26.4	9.3

Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Șef CIEC




Chirilov Aliona

/nume, prenume/


/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătura/