



LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI
DIN CADRUL Î.S."ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Balcani, nr.3, tel.: 022 74 83 66
RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Numărul raportului: 433

Data eliberării: 23.12.2020

Beneficiar	S.R.L. "TransInvestGroup"
Denumirea produsului	sare tehnică
Sursa	"Tincomert Grup" S.R.L.
Scopul încercărilor	Determinarea densității în vrac (în stare de umeditate naturală)
Locul și data eșantionării	17.12.2020 baza Strășeni
Numărul total de probe	1
Actul de eșantionare	539 din 17.12.2020
Numărul de laborator	539
Data primirii probei	17.12.2020
Data încercării	23.12.2020
Metoda experimentală	GOST 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
A prezentat proba	Croitor V.
A prelevat proba	Croitor V.
Condițiile încercărilor	Temperatura aerului +19°C; Umiditatea relativă, 61%

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicelor	Indicativul DN la metodele de încercări	Unitatea	Valoarea obținută	Încertitudini de măsurare, U%
Densitatea în vrac (stare de umeditate naturală)	p. 9.1.4.2	kg/m ³	1198	±0,02

NOTĂ:

1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului
3. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

Șef interimar LÎ
Specialist principal



Conic Ion
Sparivac Alexandru

Cod:F-7.8.1.2

Sare

Ediția: 01

Data: 12.09.2019

Exemplar: 1/2

Pagina 1/1

