

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТЕХУГОЛЬ»

(ООО НПК «ПРОМТЕХУГОЛЬ»)

125 130, РФ, Москва, Старопетровский пр-д, д.7А, стр.25, офис5, подъезд3

тел./факс (495) 980-11-99, (863) 303-07-56

www.promtehugol.ru

e-mail: rf_ptu@mail.ru

ИНН/КПП 7743640010/774301001

р/с 40702810300422001581 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» г. Москвы



Удостоверение качества (номер партии) № 03/06-Л

Гидроантрацит-А

ТУ 0321-001-188996991-99, ГОСТ Р 51641 - 2000

Фракция - 0,8-2,0 мм

Дата изготовления: май 2020 г.

Масса нетто: 22,0 тонны

Упаковка: п/п мешки по 25 кг

Кол-во : 880 шт.

Внешний вид Гидроантрацита-А: Крошка черно-асфальтового цвета с металлическим блеском и зернами кубической или близкой к шару формы.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Показателей	Регламентирующие значения		Фактические значения
	ГОСТ Р 51641 - 2000	По ТУ 0321-001- 188996991-99	
Фракционный состав, %			
Зернистость мм. -0,8			2,2
0,8-2,0			95,1
2,0 +			2,7
Коэффициент неоднородности, не более		2	1,9
Химический состав, %			
-влажность, не более	-	4,0	2,0
-зольность, не более	-	7,0	5,0
-сера общая, не более	-	1,0	0,7
Химическая стойкость по приросту, %			
-окисляемости не более, мгО/л	10,0	8,5	6,5
-кремнекислоты (SiO ₃ ²⁻) не более, мг/л	10,0	2,0	1,9
- растворенного сухого, плотного остатка не более, в нейтральной солевой, кислой и щелочных средах соответственно:	20	10,0	8,9
Плотность:			
-Плотность (удельный вес), не менее г/см ³	1,6	1,6	1,6
-Насыпная (объемная) масса, г/см	0,8	0,8-0,9	0,9
Механическая прочность, %			
-измельчаемость, не более	4,0	2,8	2,8
-истираемость, не более	0,5	0,3	0,3
Предельный выход летучих веществ (в пересчете на сухую беззольную основу), %		2,5	2,2

Инженер-химик

Григоренко С.Н.

