

| | | |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 352 - 19C « 07 » august 2019 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
| | | Ediția: 4 |
| | | Data: 05.07.2018 |
| | | Pag. 1/2 |



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 2-95/5-4, densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm.*

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ООО «Приволжская коммуна», Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,45 x 1,00) m

Data primirii mostrelor 05.08.2019

Data începerii încercării 06.08.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8346-19 din 02.08.2019 și programului Nr. M-8346-19/1 din 02.08.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ»

DN la metode de încercări SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, SMSR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

[Handwritten signature]





| | | |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 352 - 19C « 07 » august 2019 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
| | | Ediția: 4 |
| | | Data: 05.07.2018 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 2-95/5-4,*
densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm.

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 11027 pct. 1.6 | SM EN ISO 13934-1 | 559 294 | 572,5 560,7 |
| 2 | Conținutul de clor liber | GOST 11027 pct. 1.9 | GOST 25617 pct. 10 | Trebuie să lipsească | Lipsește |
| 3 | Capilaritatea, mm în 30 min, min | GOST 11027 pct. 1.10 | GOST 11027 pct. 3.8 GOST 3816 pct. 5 | 100 | 128 |
| 4 | Densitatea superficială, g/m ² , min | GOST 11027 pct. 1.4 GOST 10641 | SM SR EN 12127 | 228 | 232,8 |
| 5 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac | RT „Denumirea, marcarea...” art. 20 | RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7 | ± 3% din marcarea | 100 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|----------------|---|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T. |  |