FPC “Cheton Grup” SRL Moldova, or. Chisinau, str. Munceşti 121/1
Tel/fax :(373 22) 811-911, e-mail: cheton@cheton.md c/d 222450201000036
MD25FT222450201000036498 ,BC “Fincombank” SA, fil. № 2 ,BIC: FTMDMD2X847
c/f 1003600016515 TVA 0602604

Техническая спецификация

FARBIS +1500 SEALANT

Герметик на основе силикатов предназначенный для использования при высоких температурах. Уплотнение швов и заполнение трещин. После прогрева масса станет тёмно-серой и выдерживает температуру до +1500 °C. Подходит для применения в контакте с натуральным камнем.

Сферы применения

Работы по утеплению и герметизации в местах, требующих стойкости к высокой температуре. Уплотнение швов и заполнение трещин в дымоходных трубах, печах, каминах, плитах.
Сцепляется с металлическими, каменными, кирпичными и бетонными поверхностями. При соприкосновении с металлом будьте осторожны, поскольку под воздействием температуры металл «играет», а герметик нет.

Условия применения

Температура применения от +5 °C до +40 °C. Соединяемые поверхности очистить от жира, масла, пыли и отставших частиц. Непористые поверхности следует очищать растворителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. Остатки растворителя удалить до его испарения чистой сухой тряпкой. Очень пористые поверхности нужно сначала немного смочить. После окончательного застывания медленно прогреть до +250 °C, чтобы избежать образования пузырьков воздуха внутри массы. Не рекомендуется использовать в подвижных соединениях и в контакте с расширяющимися под воздействием температур и уменьшающимися материалами. Не прошедшее обжиг изделие не является водостойким, растекается в широком шве. Не подходит для окрашивания.

Инструкция по применению

Соединяемые поверхности очистить от жира, масла, пыли и отставших частиц. Непористые поверхности следует очищать растворителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. Остатки растворителя удалить до его испарения чистой сухой тряпкой. Очень пористые поверхности нужно сначала немного смочить.
310 мл пластиковый картридж: Кончик картриджа с резьбой отрезать и накрутить на него наконечник для направления герметика. Кончик наконечника отрезать так, чтобы образовалось подходящее для дозирования герметика отверстие. Картридж вместе с наконечником установить в пистолет и наполнить наконечник герметикам, нажимая многократно на курок.
Выдавливать герметик в шов, постоянно и равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета и плавно проводя насадкой вдоль шва. После нанесения герметика разгладить его шпателем или резиновым шпателем для силикона. Убрать лишний герметик.
После окончательного застывания медленно прогреть до +250 °C. После прогрева масса станет тёмно-серой и сверхтвёрдой.

Очистка

Для удаления незатвердевшего герметика можно использовать смоченную водой тряпку. Затвердевший герметик удалять только механическим способом.

Технические данные

Свойство	**Единица**	**Значение**
Время образования пленки	минута	3-4
Скорость затвердения	мм/24 ч	1-2
Плотность (DIN 53479-B)	g/cm³	2,04

FPC “Cheton Grup” SRL Moldova, or. Chisinau, str. Munceşti 121/1
Tel/fax :(373 22) 811-911, e-mail: cheton@cheton.md c/d 222450201000036
MD25FT222450201000036498 ,BC “Fincombank” SA, fil. № 2 ,BIC: FTMDMD2X847
c/f 1003600016515 TVA 0602604

Свойства затвердевшего герметика		
Твердость (по Шору А) (ISO 868)		перед нагреванием 75±5
Подвижность (ISO 11 600)	%	±0
Температурная устойчивость	˚C	до +1500

Приведенные параметры получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.

Цвет

Черный.

Упаковка

Пластиковая патрон 310 мл, 12 шт. в коробке.

Хранение

Гарантированный срок хранения 12 месяцев с даты производства при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +30 °C, при транспортировке кратковременно до -5 °C. Не хранить вблизи открытого огня или источника тепла.

Безопасность

Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

Digitally signed by Arnaut Natalia
Date: 2022.04.14 20:17:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova