

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 C007258-21**

Data emiterii **30 noiembrie 2021**

Valabil până **30 noiembrie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
6001

Material tricotat scămoșat tip „fleece”, vopsit, art. 150d/144f, din 100%PES, densitatea superficială 340 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcăminte și accesoriilor de îmbrăcăminte.

Livrarea produselor conform contractului nr. 14/01/20-1 din 14.01.2020 cu

ООО «ВИДИКОН», Republica Moldova, or. Tiraspol

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.3, 1.4, 4, GOST 30728-2001 p.4, Reglementarea Tehnică
"Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OP TECHNOLOGY LIMITED, Hong Kong, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

"ZILANT" SRL, bd.Moscova, 21, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.516-21C din 29.11.2021, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str.M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2025; Raportului de identificare a produselor Nr. V-9098-21 din 25.11.2021, Raportului sumar Nr. V-9098-21 din 29.11.2021, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.21.22.9098V-EPPC din 30.11.2021. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria V Nr. 007258



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **516 - 21C**
« 29 » noiembrie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 29 » noiembrie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat scămoșat tip „fleece”, vopsit (culoare albastru-închis),
art. 150d/144f, din 100%PES, utilizat la fabricarea îmbrăcăminții și accesoriilor de îmbrăcămințe,
densitatea superficială 340g/m².*

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător OP TECHNOLOGY LIMITED, Hong Kong, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 25.11.2021

Data începerii încercării 25.11.2021

Data sfârșitului încercării 29.11.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. V-9098-21 din 25.11.2021

și pe baza programului Nr. V-9098-21 din 25.11.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 30728-2001 „Полотна Трикотажные. Предельно допустимые концентрации свободного хлора и формальдегида»,
GOST 26667-85 «Полотно трикотажные бельёвого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки», GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 \pm 22^{\circ} \text{C}$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 516-21C « 29 » noiembrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat scămoșat tip „fleece”, vopsit (culoare albastru-închis), art. 150d/144f, din 100%PES, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și accesoriilor de îmbrăcămintă, densitatea superficială 340g/m².*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct.1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupe vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solventilor organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umedă</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4
2	Permeabilitate la aer, dm³/m²•s, min	De facto	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	De facto	458
3	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	De facto	2,0
4	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max	GOST 30728-2001 pct.4	GOST 25617-83	75	8
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT „Stabilirea metodelor de analiză..” art. 20	RT „Stabilirea metodelor..” pct.7	± 3% din marcarea	100
6	Densitatea superficială, g/m², min	GOST 28554-90 pct.1.1.3	SM SR EN 12127:2013	323	344
7	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28554-90 pct.1.1.6	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₆ O ₇ B ₄ Γ ₇	4 5	1 -0,3
8	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min	GOST 28554-90 pct.1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	630

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	