

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 5 - 26 « 16 » ianuarie 2026	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip "vafelă"*

Solicitant „*POPOZOGLO R.A.*” ÎI, *UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *14.01.2026*

Data începerii încercării *15.01.2026*

Data sfârșitului încercării *16.01.2026*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-5-26* din *14.01.2026*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct.7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	247,4
3	Sarcina de rupere mostrei 50×200mm N: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	875 673
4	Modificarea dimensiunilor după spălare, %: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 0,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	<i>Stolearenco S.</i>	<i>Stolearenco S.</i>
Inginer	<i>Șveț E.</i>	<i>Șveț E.</i>