



SUPRA UNIVERSAL

ADEZIV UNIVERSAL



DATE TEHNICE

✓ CONSUM NORMAL

0,3-0,4 KG/M²

DENSITATE

1,000±0,005 G/CM³

PH

8,5-9,5

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

78 ORE

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILĂ

25±2 %

VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6,
VIT.20/MIN)

18000-20000 MPA·S

AMBALAJ 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg
CANTITATE PE PALET 336 120 72 44 33

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRA UNIVERSAL — adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi.

CULOARE

Alb. După uscare — incolor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Adeziune foarte înaltă.
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificator excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În cazul suprafețelor suport netede va fi utilizată hârtia abrazivă.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare adezivul se amestecă bine și se aplică pe ambele suprafețe supuse fixării. După cca 1-2 minute, suprafețele se vor lipi și, în funcție de tipul lor, vor fi ținute sub presiune pe parcursul a 24 ore. Imediat după aplicare sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În dependență de tipul și starea suprafeței — 0,3-0,4 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SUPRA UNIVERSAL depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 78 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



Red:1 din 17.04.2019

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1
Complexul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani, 84

InfoLine (+373) 22 268 000
E-mail: office@supraten.md