

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 41 - 24 « 29 » ianuarie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

» ianuarie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele	<i>№1- Şervețele menajare uscate,</i>
	<i>marca comercială "Фрекен БОК";</i>
	<i>№2- Şervețele pentru curățane, umede, "Акорд"</i>
	<i>marca comercială "Фрекен БОК";</i>
Solicitant	<i>SRL „Deniadi”, mun. Chişinău</i>
Producător	<i>"KPD" SRL, Ucraina</i>
Cantitatea mostrelor prezentate la încercări	<i>№1-3 buc.; №2-5 buc.</i>
Data primirii mostrelor	<i>25.01.2024</i>
Data începerii încercării	<i>25.01.2024</i>
	<i>Data sfârşitului încercării 29.01.2024</i>
Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr.	<i>K-7-24 din 25.01.2024</i>
Tipurile și scopurile încercărilor	<i>pentru informație</i>
Condițiile mediului în timpul încercărilor	<i>t = 18 - 22 ° C</i>

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice: - viscosa - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7	67,4 32,6
1.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	9,41
2.1	Compoziția fibroasă, % masice: - celuloză - viscoza	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7	73,9 26,1
2.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	44,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	
Inginer	<i>Şveţ E.</i>	