


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 236 - 22 « 01 » iunie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Şervețele de masă din celuloză, marca „Milta”, 1 strat, albe*

Solicitant „Mitra-Grup” SRL, mun. Chişinău, str. A.Scusev, 48-1

Producător „Mitra-Grup” SRL, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 4 amb.

Data primirii mostrelor 30.05.2022

Data începerii încercărilor 31.05.2022

Data sfârşitului încercărilor 01.06.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-26-22 din 30.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informarea

DN la produse SM GOST R 52354 : 2006 „Produse din hârtie pentru uz casnic și igienico-sanitar.

Condiții tehnice generale”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Forța distructivă medie în două direcții, în stare umedă, N, min	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.4 GOST 13525.7-68	0,2
2	Absorbția capilară în două direcții, mm, min	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.5 GOST 12602-93	38
3	Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH)	SM GOST R 52354:2006 pct. 5.6 GOST 12523-77	7,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	