

Виробник : ТОВ «ПОЛКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Грунтовка ГФ-021 «Comfort Home»

ТУ У 24.3-30012591-012:2010 зі змін.№3

Колір: сірий

Дата виготовлення 24.01.2025

Партія №0564

Вид фасування ж/т

Кількість 0,8кг-1656 шт

2,6кг-940 шт

Найменування показника	Норма	Факт.
1. Колір шлівки	Сірий, відтінок не нормується	Відпов.
2. Зовнішній вигляд шлівки	Після висихання грунтовка повинна утворювати однорідну матову шлівку без потьоків, зморшок та сторонніх включень.	Відпов.
3. Масова частка нелетких речовин, %	70-85	78,7
4. Умовна в'язкість за звикористанням лійки №6 (діаметр сопла 6мм) за температури $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с., не менше	70	82
5. Ступінь перетирання, мкм, не більше	50	38
6. Час висихання до ступення 3 при температурі $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год, не більше	24	6
7. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше	2	1
8. Ударна міцність, см, не менше	40	40
9. Адгезія шлівки, бали, не більше	2	1
10. Твердість покриття за використання маятника Кеніга, с, не менше	25	28
11. Здатність шлівки шліфуватися	Шлівка при шліфуванні повинна утворювати рівну поверхню і не засалювати шкірку	Відпов.

Примітка: Допускається збільшення в'язкості грунтовок при зберіганні. Якщо при розведенні грунтовки розчинником в кількості 10% від маси грунтовки в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то грунтовка буде відповідати вимогам даних ТУ.

Випробування проводив технолог

Погоріла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-012:2010 зі змін.№3

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення