

APROB

Conducătorul OC ICC Savoi V.

“ 08 ” iulie 2026

RAPORT DE ANALIZA REZULTATELOR ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR

Raport de încercări nr. 1736 din 30.06.2026

Solicitantul: "UNIVERSCOM" S.A., str. Petricani, 21/3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produs: *Țesătura albită, legătura pânză, 100% bumbac, densitatea superficială 144 g/m², art.4799/32/150 Sanforo, pentru lenjerie.*

Producător: "TIROTEX", or. Tiraspol, Republica Moldova

Criterii tehnice de calitate: stipulate în Anunț de participare al IMSP Institutului de Medicină Urgență privind achiziționare Inventarului Moale - 2026 Repetat (ID nr. 21634919, notificare nr. ocds-b3wdp1-MD-1781691541577, data publicării 17.06.2026), lotul nr. 6.1, 6.2, 6.3, GOST 29298-2005 stipulate în Anunț de participare al IMSP Institutului de Medicină Urgență privind achiziționare Inventarului Moale - 2026 Repetat (ID nr. 21634919, notificare nr. ocds-b3wdp1-MD-1781691541577, data publicării 17.06.2026), lotul nr. 6.1, 6.2, 6.3, GOST 29298-2005 p. 4.2.7 (tab.2), p. 4.2.11 (tab.4 ind.1), p. 4.2.12 (tab.5 ind. 1), p.4.2.14, HG RM Nr. 11 din 10.01.2024 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile

Sigiliu nr. ICC000530



Parametrul	D.N. de referință privind metode de încercări	Norma indicilor conform		Valoarea indicilor de facto	Concluzie privind corespunderea criteriilor tehnice de calitate
		Anunțului de participare pentru achiziționarea Inventarului Moale - 2026 Repetat al IMSP Institutului de Medicină Urgentă, LOTUL nr. 6.1, 6.2, 6.3	Documentelor normative		
Compoziția fibrelor	SR EN ISO 1833-1:2020 SR EN ISO 1833-11:2018	100%bumbac	100%bumbac ± 3% din marcă	100%bumbac	Corespunde - HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53 -caracteristicilor tehnice din Anunț de participare
Densitatea superficială (masa pe metru pătrat)	SR EN 12127:2003 SR EN 12127:2003/ C91:2024	142 ±3 g/m ²	min. 136,8 g/m ² (max.-5% din valoarea declarată de producător)	147,8 g/m ²	Corespunde - GOST 29298-2005 p.4.2.14. -caracteristicilor tehnice din Anunț de participare
Forța (sarcina) maximă de rupere - urzeală - bățătură	SR EN ISO 13934-1:2013				Corespunde - GOST 29298-2005 p.4.2.11 (tab.4 ind.1) -caracteristicilor tehnice din Anunț de participare
		Min. 294N	Min. 294N	447,4 N	
		Min. 196N	Min. 196N	442,7 N	
Alungirea la rupere - urzeală - bățătură	SR EN ISO 13934-1:2013				Notă
		De facto	De facto	13,4%	
		De facto	De facto	19,0%	
Notă: Alungirea la rupere caracterizează comportarea mecanică a materialului la solicitări de tracțiune și sunt prezentate cu titlu informativ, întrucât documentația de atribuire nu stabilește criteriile de acceptare pentru acest indicator.					
Modificarea dimensiunilor după spălat (după 1 spălare)	SR EN ISO 6330:2022 SR EN ISO 5077:2008 SR EN ISO 3759:2011				Corespunde - GOST 29298-2005 p.4.2.7 (tab.2).
		±2,0%	-5,0%	-2,5%	
		±3,0%	±2,0%	-2,0%	

Permeabilitatea la aer	SR EN ISO 9237:1999	Min.100 dm ³ /m ² /s	Min.100 dm ³ /m ² /s	433,6 dm ³ /m ² /s	Corespunde - GOST 29298-2005 p.4.2.12 (tab.5 ind.1) -caracteristicilor tehnice din Anunț de participare
Gradul de alb	SR EN ISO 105-J02:2001	culoarea albă imaculată	De facto	220	Corespunde -caracteristicilor tehnice din Anunț de participare
Menținerea gradului de alb după spălare	SR EN ISO 105-C06:2010 SR EN 20105-A02:2002	menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri)	De facto	4-5	Corespunde -caracteristicilor tehnice din Anunț de participare

Notă: Cerința de performanță a produsului „Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare”, stipulată în Anunț de participare, nu a fost supusă încercărilor de laborator, întrucât Specificația tehnică din Anunțul de participare nu prevede o metodă de încercare standardizată, nu face trimitere la un document normativ de referință și nu stabilește criterii obiective de evaluare a conformității.

CONCLUZIE

În urma analizei rezultatelor încercărilor de laborator efectuate în Laboratorul LACECA din cadrul S.C. „LACECA” S.A., România (acreditat prin certificatul nr. LI 327), reflectate în Raportul de încercări nr. 1736 din 30.06.2026, s-a constatat că **mostra sigilată (sigiliu nr. ICC000530) de țesătură albită, legătură pânză, 100 % bumbac, densitate superficială declarată de producător de 144 g/m², art. 4799/32/150 Sanforo, destinată confecționării lenjeriei**, fabricată de „TIROTEX”, or. Tiraspol, Republica Moldova:

- corespunde cerințelor prevăzute de GOST 29298-2005 și HG nr. 11 din 10.01.2024 privind compoziția fibroasă, densitatea superficială, rezistența la rupere, modificarea dimensiunilor după spălare și permeabilitatea la aer;
- corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în Anunțul de participare privind compoziția fibroasă, densitatea superficială, rezistența la rupere, permeabilitatea la aer, modificarea dimensiunilor după spălare pe direcția bătăturii, gradul de alb și menținerea gradului de alb după spălare.

Totodată, în raport cu cerințele Anunțului de participare au fost constatate următoarele:

- pentru parametrul „Modificarea dimensiunilor după spălare pe direcția urzelii”, valoarea-limită prevăzută în Anunțul de participare nu este în concordanță cu cerințele documentelor normative aplicabile în Republica Moldova pentru țesături și pentru produsul finit (lenjerie de pat). Având în vedere că produsele de tip lenjerie de pat pot fi confecționate cu orientarea reperelor atât pe direcția urzelii, cât și pe direcția bătăturii, în funcție de

tehnologia de croire, iar documentul normativ aplicabil produsului finit stabilește o modificare dimensională maximă admisă după spălare de –5 %, rezultatul determinat se încadrează în limita admisă de documentul normativ aplicabil produsului finit;

- conformitatea caracteristicii privind îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical nu a putut fi evaluată, deoarece documentația de atribuire nu stabilește metoda de încercare, documentul normativ de referință și criteriile obiective de evaluare a conformității.

Expert certificare produse textile



O. Neaga

08.07.2026

Raportul de analiza este emis pe 4 pagini.

Anexă: Raport de încercări nr. 1736 din 30.06.2026 (1 pagină)

Familiarizat

Administrator SA „UNIVERSCOM”

S. Dovbenko

